

BILUX

serie 200-298

SMALTO RAPIDO MONOCOMPONENTE

Bilux è uno smalto nitrosintetico monocomponente di facile applicazione ed elevata brillantezza anche senza lucidatura, buona resa e facile lucidabilità.

Bilux è disponibile in tinte base (serie 200) e tinte pronte (serie 201-298).

La tinta base TB 06 è una pasta metallizzata utilizzabile esclusivamente nel sistema a doppio strato.

Le altre tinte metallizzate e le tinte pastello scure possono essere utilizzate anche nel sistema a doppio strato.

SUPPORTI

Tutti i fondi della linea MaxMeyer Car Refinish ad eccezione di Ecophos e 1K Plastiprimer.


Verniciature originali opportunamente carteggiate (P360-400 o Scotch Brite Fine).

PREPARAZIONE

Consultare la scheda tecnica del fondo utilizzato. Si raccomanda carteggiatura finale con P320-400 e Scotch Brite Fine (a mano o a macchina).



	TINTE PASTELLO	METALLIZZATE
BILUX	1000	1000
DILUENTE	800	1000
VISCOSITA' - DIN4, 20°C	20-22"	16-17"
POT LIFE	illimitato	illimitato




DILUENTI

3205	Nitro Bilux
1205	Nitro senza aromatici

ADDITIVI

Additivo antiscivante	AD 2341	0,5-2%	<u>VEDI SCHEDA TEC.</u>	411
Additivo texturizzante	T400-T401	da 15 a 30%		420
Pasta opacante	MAT3	35% (gloss 20 = opaco)		406



APPLICAZIONE

Attrezzatura		Tradizionale	Ad alta efficienza di trasferimento
Pistola a caduta	ugello	mm 1.3-1.4	mm 1.2-1.3
	pressione alla pistola bar	3-4	0.3-0.7
Pistola ad aspirazione	ugello	mm 1.4-1.6	mm 1.2-1.3
	pressione alla pistola bar	3.5-4	0.3-0.7
Numero mani			2-3 (piene)
Spessore consigliato			35-45 micron

Importante:

Nelle tinte metallizzate sfumare con 2-3 mani leggere con prodotto ulteriormente diluito nel rapporto 1:1.


RITOCOCCO

Diluire Bilux secondo le modalità sopra riportate ed applicare fino a copertura.

Aggiungere al Bilux in pistola il diluente 3205 nel rapporto 1:1 e procedere alla sfumatura. Diluire nuovamente 1:1 e allargare ulteriormente l'area del ritocco.

Nella fase finale, utilizzare diluente 3205 puro.

Lasciare essiccare completamente (24 ore) il Bilux e quindi lucidare con pasta abrasiva medio grossa Autosand e Polish Maxiglass o Maxiglass prof.



ESSICCAZIONE

AD ARIA

Intervallo tra le mani

5-10 minuti

Fuori polvere

5-10 minuti

Maneggiabilità

30-40 minuti

Lucidabile

dopo 24 ore

RIVERNICIATURA

Sempre possibile, previa carteggiatura.



DATI TECNICI

Confezione

1 e 3 l.

Stoccaggio

in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore

Resa teorica

3.3 mq/l di miscela pronta all'uso, spessore 50 micron



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale

Consultare le schede di sicurezza relativa al prodotto.