

ANTIRUGGINE SINTETICA EXTRA

4.812.2.....

2001 ROSSO - 2126 BIANCO - 2961 GRIGIO

Antiruggine monocomponente di natura sintetica dotata di rapida essiccazione e buon potere riempitivo.

SUPPORTI

Lamiera sgrassata, fosfatata, carteggiata, sabbiata.
Ghisa.

PREPARAZIONE

Pulire accuratamente il supporto.
In presenza di calamina, e per ottenere migliori prestazioni, è consigliabile carteggiare o sabbiare.



	VOLUME	PESO
ANTIRUGGINE	1000	1000
DILUENTE	250-350	150-200
VISCOSITA' - DIN4, 20°C	20-25"	
POT LIFE	illimitato	




DILUENTI

1.921.3205	Nitro universale
1.921.1205	Nitro senza aromatici
1.911.1226	Sintetico normale
1.911.1023	Sintetico lento

APPLICAZIONE

Attrezzatura	<i>Tradizionale</i>	<i>Airless</i>
Ugello pistola	1.6-1.8 mm	0.11-0.13 inches
Pressione bar	3-4	120-140
Numero mani	2	
Spessore consigliato	40-60 micron	





ESSICCAZIONE

AD ARIA (in funzione dello spessore e della temperatura ambiente)

Intervallo tra le mani

Manipolabilità

Riverniciabile dopo

5-10 minuti

30-60 minuti

60 minuti

FINITURE

Smalti nitrosintetici e sintetici ad aria.



DATI TECNICI

Confezione

0,750 l. 4 l. 20

Stoccaggio

conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore

Resa teorica

6,7 mq/l di miscela pronta all'uso, spessore 50 micron



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.

Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.