

RACCORD

1.911.5405

DILUENTE PER RITOCCHI

Raccord è un diluente utilizzabile per le operazioni di ritocco a sfumare, con o senza lucidatura.

Si utilizza con Duralit Car, Premium UHS Duralit, nei ritocchi con tinte pastello, oppure con i trasparenti acrilici bicomponenti della gamma MaxMeyer nei ritocchi con tinte doppio strato. **Raccord** è particolarmente indicato per piccoli interventi di rapida esecuzione in quanto permette di sciogliere i fumi di spruzzatura sui bordi del ritocco.

MODALITA' DI UTILIZZO

TINTE PASTELLO - SENZA LUCIDATURA FINALE CON PASTA ABRASIVA

Isolare la zona danneggiata con uno dei fondi 2K della gamma MaxMeyer Car Refinish. Carteggiare secondo le indicazioni del fondo usato (vedi scheda tecnica relativa), allargandosi sulla zona dello smalto originale con Scotch-Brite grigio.


Pulire accuratamente con panno antipolvere.

Applicare due mani di smalto sulla zona trattata con il fondo, debordando di alcuni centimetri.

Aggiungere il diluente RACCORD al prodotto rimasto nell'aerografo (100%), e applicare fino a coprire l'area trattata con Scotch Brite.

Riprendere l'intera zona applicando il solo diluente RACCORD.

Si consiglia di sfumare dall'esterno verso l'interno della zona da ritoccare, riducendo il ventaglio dell'aerografo e la pressione. Dopo completa essiccazione è possibile lucidare con Maxiglass o Maxiglass prof, se necessario.



TINTE PASTELLO - CON LUCIDATURA FINALE CON PASTA ABRASIVA

Isolare la zona danneggiata con uno dei fondi 2K della gamma MaxMeyer Car Refinish.

Carteggiare secondo le indicazioni del fondo usato (vedi scheda tecnica relativa), allargandosi sulla zona dello smalto originale con Scotch-Brite grigio.

Pulire accuratamente con panno antipolvere.

Applicare due mani di smalto sulla zona trattata con il fondo, debordando di alcuni centimetri.


Aggiungere il diluente RACCORD al prodotto rimasto nell'aerografo (100%), e applicare rimanendo all'interno dell'area trattata con Scotch Brite.

Diluire ulteriormente il prodotto rimasto con diluente RACCORD (100%), ripetendo la stessa operazione e allargandosi di alcuni centimetri.

Riprendere l'intera zona applicando il solo diluente RACCORD.

Si consiglia di sfumare dall'esterno verso l'interno della zona da ritoccare, riducendo il ventaglio dell'aerografo e la pressione.

A completa essiccazione dello smalto, lucidare con pasta abrasiva all'acqua e Polish Maxiglass o Maxiglass Prof.



DATI TECNICI

| | |
|------------|---|
| Confezione | 1 e 5 l |
| Stoccaggio | in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore |



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.
Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.