

# ADDITIVO TEXTURIZZANTE

1.975.5400/5401

## A GRANA FINE (T400) - A GRANA GROSSA (T401)

L'**additivo texturizzante** permette di ottenere finiture opache effetto textur (tipo goffrato) con gli smalti Maxicar HS, Duralit Car, UHS Duralit, Duralit ABF e con i trasparenti MaxiClear HS New e Extralack MS.

## MISCELAZIONE A VOLUME

		Smalto	Catalizz.	Additivo textur.	Diluyente
BILUX	cc	1000	-	150-300	1000-1300
DURALIT CAR	cc	1000	500	300-500	300-450
PREMIUM UHS DURALIT	cc	1000	500	300-500	300-450
DURALIT ABF cat 3222	cc	1000	1000	300-500	100-300
DURALIT ABF cat 3266	cc	1000	500	300-500	400-700
MAXICAR HS	cc	1000	-	300-500	1000-1200



## MODALITA' DI UTILIZZO

Applicare con una pistola per fondi (ugello 1.6-1.8 mm).

Per tutti gli altri aspetti applicativi (numero mani, pressione ecc.), si vedano le schede tecniche dei singoli prodotti.

Come evidenziato, le percentuali di catalisi riguardano solo il componente base (smalto o trasparente) e non l'additivo texturizzante.

Per le finiture doppio strato, l'additivo texturizzante si può aggiungere indifferentemente o alla base opaca (MAXICAR HS) o al trasparente (MAXICLEAR HS NEW, EXTRALACK MS, MAXILACK, HS CLEAR 420, HP CLEAR).

Non deve essere aggiunto ad entrambi.

L'additivo texturizzante riduce la copertura e tende a variare leggermente la tinta.



## DATI TECNICI

Confezione 1l  
Stoccaggio in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore



## NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.  
Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

