

MALTA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA

Codice Scheda 12 0670

Rev.02 del 01.01.2005 Pag. 1 di 2

Denominazione	MALTA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA
Descrizione	Malta pre miscelata in polvere antiritiro per la riparazione e la ricostruzione del calcestruzzo.
Caratteristiche principali	Con speciali additivi antiritiro Idonea anche per alti spessori
Preparazione Ciclo applicativo	Il supporto deve essere pulito ed esente da parti non perfettamente ancorate. Si consiglia di bagnare il supporto prima dell'applicazione. Miscelare Malta Tixotropica Fibrorinforzata con circa 20% di acqua utilizzando un agitatore meccanico. Applicare la malta sul supporto preparato come sopra, con cazzuola o con frattazzo metallico compattandola molto bene. Dopo alcuni minuti dall'applicazione è possibile modellare la malta o lisciarla con frattazzo.
Consigli pratici	Applicare il prodotto con temperature ambientali comprese tra 5°C e 35°C. Evitare l'applicazione in presenza di pioggia, vento forte, sotto elevata insolazione, con superfici gelate e se sono previste gelate notturne.
Norme Precauzionali	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il prodotto in ambiente fresco e asciutto. Evitare il contatto con acqua.• Il prodotto è fortemente alcalino. Proteggersi gli occhi durante l'uso ed in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.• Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.



MALTA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA

Codice Scheda 12 0670

Rev.02 del 01.01.2005 Pag. 2 di 2

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		-
Resa teorica per mano (per uno spessore di 1mm) mq \ Kg	MPL 059	0,5 ÷ 0,6
Spessore consigliato micron per mano	MPL 066	Circa 1000
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 12 mesi
Esterni / Interni		Si / Si
Colori		Grigio cemento
Legante		Minerale
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a cazzuola / frattazzo % in peso	MPL 065	20% di acqua

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49
20026 Novate Milanese (MI) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it