

Pulitore per pietre delicate e/o levigate

Capitolato:

Pulitore specifico , a base di bicarbonato di ammonio e di sodio, con valore di pH circa 8, per sporco organico ed inorganico su pietre delicate o levigate come : marmi microcristallini , materiale litoide antico , intonaci e supporti sensibili agli acidi e/o alle basi forti. Il prodotto in oggetto deve essere biodegradabile a norma di legge (num. 136 del 26.04.1983) e corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore ; non tossico . Non deve essere classificabile nelle classi XN (nocivo) , C (corrosivo) . Il prodotto deve essere in confezioni pronte all'uso ed utilizzabile anche ad impacco qualora se ne presenti la necessità.

Descrizione:

Pulitore pronto all'uso per la rimozione di inquinanti atmosferici da materiali lapidei delicati, levigati e di tipo monumentale, specificatamente studiato per il restauro conservativo di manufatti artistici e monumentali.

Proprietà:

Composto a base leggermente alcalina (Ph puro ca.8), contiene speciali emulsionanti ed agenti bagnanti biodegradabili. Asporta delicatamente lo sporco senza intaccare la patina originale della pietra. Ideale per il restauro conservativo di manufatti artistici e monumentali.

Destinazione:

Pietra caciolfa, sieniti, granito rosa, granito bianco sardo, granito grigio perlato, granito verde, botticino, aurisina, giallo verona, filetto rosso ionico, rosso verona, perlato di sicilia, marmi zonati, marmi brecciati, marmi bardigli, marmi bianchi e venati, serpentini, quarziti (idoneo in particolare per la pulitura di statue in marmo, di decorazioni architettoniche e di fregi artistici in pietra).

Uso:

Agitare bene prima dell'utilizzo. Il prodotto, già pronto per l'applicazione, si stende con pennello a fibre sintetiche dal basso verso l'alto evitando colature. Lasciare agire per circa 20 minuti aiutandosi con una spazzolatura adeguata alla delicatezza del supporto. Risciacquare abbondantemente con acqua fredda. Nei restauri conservativi di manufatti artistici e monumentali RP 108 può essere applicato ad impacco (es. con polpa di carta). I tempi di contatto sono da valutare di volta in volta tramite test in "situ".

Resa:

Indicativamente 4 - 8 mq. per Kg. di prodotto.

Avvertenze:

Prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l'area di lavoro da mezzi e terzi estranei proteggendo con fogli di polietilene le parti cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato come previsto dalle vigenti norme di sicurezza per la manipolazione di sostanze chimiche. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.

C.I.R. CHIMICA ITALIANA RESTAURI divisione di COSTANTER S.P.A.
Via Newton n° 11 52100 Arezzo Tel 0575/383059 fax 0575/984858
Stabilimento Produzione ed Assistenza Tecnica
Via Tevere n°56/58 52043 Castiglion Fiorentino (AR) tel/fax 0575/657391

Ulteriori informazioni sul sito www.ivea.it