



N0509 UNIFORMAT REVISIONE NUMERO 1 DEL 01/13

DENOMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE:

Rivestimento murale ad effetto intonaco civile, con diverse granulometrie, 0.8 - 1.2 – 1.5 mm (a richiesta).

Formulato con resine acriliche in emulsione acquosa, pigmenti solidi alla luce e additivavo con un'antimuffa per prevenire la formazione di muffe, funghi e alghe sulle pareti esposte al nord.

SETTORE D'IMPIEGO:

Su tutti i supporti all'interno / esterno ove si voglia usare un prodotto che mascheri le imperfezioni del supporto.

Indicato come finitura nei rivestimenti a cappotto.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E CICLO APPLICATIVO:

SUPPORTO NUOVO: verificare che sia solido e asciutto, applicare una mano di DOMUFIX (Fissativo isolante – Codice articolo **I0502**) prediluito e attendere 5 / 6 ore .

SUPPORTO VECCHIO: rimuovere eventuali parti sfaldanti, stuccare eventuali imperfezioni, applicare una mano di DOMUFIX prediluito ed attendere 5/6 ore.

MODALITA' E CONSIGLI PER L'USO:

DILUIZIONE :

Pronto uso

APPLICAZIONE:

Frattazzo in acciaio per applicazione

Frattazzo in plastica per la finitura

CARATTERISTICHE TECNICHE :

RESA TEORICA (1)

Circa 2 Kg/m² – Grana fina

Circa 3 Kg/m² – Grana grossa

STOCCAGGIO:

Conservare i contenitori originali, ben sigillati ad una temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

CONFEZIONI:

14 lt

LA RESA DEL FONDO E' FORTEMENTE INFLUENZATA DALLA TINTA

GARANZIA ALLO STOCCAGGIO: 1 ANNO DALLA DATA DI FABBRICAZIONE

COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.

Via S.Rocco, 10/1/A– 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357



N0509 UNIFORMAT REVISIONE NUMERO 1 DEL 01/13

IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI ED ESTERNI A SPESSORE, FORMULATA CON RESINE ACRILICHE.

SPECIFICA	METODICA INTERNA	VALORE, INTERVALLO E UNITA' DI MISURA
ASPETTO*	MD 01	Bianco Granuloso
PROVA DI STESURA*	MD 02	Film Opaco
PESO SPECIFICO*	MD 03	1,600 +/- 0,05
VISCOSITA'	MD 06	20.000 +/- 2.000
Ph	MD 12	8,5 - 9
RESIDUO SECCO	MD 08	75 +/- 0,5%
LEGANTE	MD 09	RESINA ACRILICA

* Le specifiche contrassegnate con l' asterisco vengono verificate per tutti i lotti prodotti

** I dati indicati sono funzione della tinta realizzata e dello spessore applicato.

Le metodiche di analisi utilizzate sono state messe a punto con anni di esperienza di laboratorio e sono a disposizione per la consultazione.

I valori sopraindicati sono validi per il neutro: gli smalti ottenuti con il neutro stesso hanno valori diversi, in funzione della tinta realizzata, e dei valori relativi ai vari ingredienti che entrano in formulazione.

COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.

Via S.Rocco, 10/1/A- 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357