

Denominazione	VERYSMOKE
Descrizione	Pittura antimuffa bianca inodore all'acqua.
Caratteristiche principali	VERYSMOKE è una pittura per interni a base di resine in emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche micronizzate particolarmente efficaci per coprire le macchie originate da nicotina. Particolarmente indicato per il rinnovo di locali ad elevato affollamento, frequentati da fumatori, quali cucine, locali con caminetti ecc.
Classificazione (UNI 8681)	B4. A.O.A.2.FA Pittura per strato di finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti per interni. Valore limite UE di COV per VERYSMOKE (cat. A/a): 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). VERYSMOKE contiene al massimo 75 g/L di COV.
Norme d'impiego e Preparazione del supporto	Ripulire accuratamente la superficie da polvere e sporcizia, stuccare le eventuali imperfezioni con STUCCO EXTRA. Dopo almeno 8 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente. Su fondi decoesi applicare una mano di PRYMER ACQ ed attendere almeno 48 ore prima di proseguire.
Applicazione	Applicare a rullo o a pennello in due mani. Diluire la prima mano con il 20÷30% di acqua. Diluire la seconda mano con il 20% di acqua. La seconda mano va applicata sulla prima completamente asciutta e, comunque, non prima di 24 ore. Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.
Consigli pratici	<ul style="list-style-type: none">▪ Non applicare su muri assolati o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i +5°C o sopra i +35°C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all'80%.▪ Non sovraverniciare con altre pitture ad acqua.
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
Voce di capitolato	Pittura antifumo per interni a base di resine in emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche micronizzate, VERYSMOKE Viero, adatto al ripristino di superfici murarie macchiate fa fumo, da applicare in due mani con consumo di 0.200 Lt/mq complessivi. Da applicarsi al prezzo di €. _____ al mq. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche

Metodo

Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.

Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,360 ÷ 1,400
Viscosità Brookfield cps	MPL 021 (ASTM D 2196)	5000 ÷ 6000
Resa teorica per mano Lt \ mq	MPL 052 (ISO 7254)	0,200
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Contenuto solidi in volume % in volume	MPL 027 (UNI 8906)	58 ÷ 62
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 12 mesi
Fuori Polvere h	MPL 033	N.D.
Secco al tatto h	MPL 033	Max 2
Secco in profondità h	MPL 033	Max 8
Sovraverniciabilità h	MPL 037	Dopo 24
Esterni \ Interni		NO \ SI
Pulizia attrezzi		Acqua
Colori		Bianco
Legante		Acrilico
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo % in volume	MPL 063	20 ÷ 30 %
Applicazione a pennello % in volume	MPL 063	20 ÷ 30 %
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume	MPL 063	20 ÷ 30 %

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Materis Paints Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
LA PRESENTE SCHEDE TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

M.P.I. S.p.a.

Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49
20026 Novate Milanese (MI) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977



Sede Commerciale:
Via Provinciale, 309
21030 Cassano Valcuvia (VA) - Italy
Tel. (+39) 0332.999311 - Fax (+39) 0332.999399