



SCHEDA TECNICA
Revisione 1: MAGGIO 2002



STUCCO FACILE serie 0011

DESCRIZIONE:

Stucco in pasta per muro e legno. All'acqua per uso interno.

CARATTERISTICHE:

Lo stucco *Facile serie 0011* è un prodotto pronto all'uso di facile applicazione da impiegare all'interno per livellare le imperfezioni presenti sia su supporti in legno che murali.

E' carteggiabile a secco e caratterizzato da un moderato ritiro.

Su di esso è possibile applicare qualsiasi tipo di pittura, previa applicazione di un buon fissativo (es. *Emulsionfarb serie 0100*).

Trova impiego per rasare e riempire screpolature, buchi ed imperfezioni della superficie, assicura un buon ancoraggio, carteggiabilità ed adesione.

Consigliato sia per il "fai da te" sia per uso professionale.

CONFEZIONI: 0,25 KG , 0,5 KG , 1 KG , 5 KG , 30 KG

DATI TECNICI

Natura del legante: Resine viniliche in emulsione acquosa e leganti idraulici.

Colore:	<i>bianco</i>	Diluyente:	<i>acqua potabile</i>
Aspetto:	<i>opaco</i>	Temperatura di applicazione	<i>da 5 a 35°C</i>
Resa teorica:	<i>0,75-2 mq/kg*</i>	Stabilità (vaso chiuso):	<i>12 mesi tra 5 e 35°C</i>
*(A seconda dello spessore applicato)		Altro:	<i>Teme il gelo</i>
Essiccazione (20°C-60% U.R.):			
per carteggiabilità:	<i>6 ore</i>		
per ricopertura:	<i>12 ore</i>		
completa:	<i>12-24 ore</i>		

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Tipo di supporto: *Intonaco civile, calcestruzzo, malte cementizie, cemento vibrato, cartongesso, legno. Il supporto deve essere preparato come indicato.*

Diluizione: *il prodotto è pronto all'uso.*

Resa pratica: *La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e dall'assorbimento del supporto e dal tipo di applicazione.*

Applicazione: *spatola o frattazzo.*

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pittura il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto, pulito e sano.

Supporto nuovo: Superfici murarie.

Verificare lo stato di maturazione dell'intonaco che deve essere di almeno 3-4 settimane, e l'assenza di tracce di umidità.

Eventuali efflorescenze saline sono da spazzolare e rimuovere.

Eventuali muffe sono da spazzolare, rimuovere e trattare con *Preven B*.

Applicare 1 mano di *Emulsionfarb 0100* per consolidare il supporto. Attendere 2-3 ore.

Superfici in legno:

Carteggiatura.

Supporto vecchio: Superfici murarie ed in legno:

Verificare la compattezza della superficie ed eventualmente rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura o spazzolatura.

Superfici murarie:

Eventuali efflorescenze saline sono da spazzolare e rimuovere. Eventuali muffe sono da spazzolare, rimuovere e trattare con *Preven B*.

Applicare 1 mano di *Emulsionfarb 0100* per consolidare il supporto. Attendere 2-3 ore.

Supporto già pitturato: Superfici murarie ed in legno:

Verificare lo stato e l'adesione della pittura precedente e rimuovere le zone con scarsa aderenza o non coerenti mediante carteggiatura, spazzolatura o con lo sverniciatore *Svernifarb 1200*.

Superfici murarie:

Eventuali efflorescenze saline sono da spazzolare e rimuovere.

Eventuali muffe sono da spazzolare, rimuovere e trattare con *Preven B*.

Applicare 1 mano di *Emulsionfarb 0100* per consolidare il supporto. Attendere 2-3 ore.

Una buona e corretta preparazione del supporto è una garanzia di qualità sulla durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo scadente o su supporto trattato in modo inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Il prodotto si applica mediante spatola in acciaio, stendendo lo stucco sull'imperfezione da riparare.

Ripassare successivamente con spatola per lisciare e livellare, asportando ogni eccesso.

Per grandi imperfezioni applicare a strati successivi per evitare ritiri eccessivi fino a totale riempimento.

Applicare con temperature comprese tra i 5 ed i 35°C e gradi di umidità non superiori all'85%.

Umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard (20°C e 60%UR).

Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso.

Dopo l'utilizzo richiudere bene il barattolo ricoprendo lo stucco rimasto con un velo d'acqua per mantenere così integre le sue qualità nel tempo.

CICLI APPLICATIVI

Una volta essiccato il prodotto può essere ricoperto con qualsiasi tipo di finitura quali idropitture, rivestimenti plastici e pitture a base solvente. Si raccomanda l'uso di una mano di isolante *Emulsionfarb 0100* prima della successiva ricopertura con prodotti all'acqua..

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE e successive modifiche ed adeguamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore:

Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti:

Smaltire secondo le disposizioni del Decreto Legge 22/97 e successive disposizioni applicative.

N.B. La presente scheda tecnica è stata redatta al meglio delle nostre conoscenze, non è tuttavia impegnativa e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.