

ZEROEMME



PITTURA TRASPIRANTE CERTIFICATA ANTIMUFFA

DESCRIZIONE

Pittura traspirante per interni a base di copolimeri acrilici, studiata specificatamente per contrastare la formazione delle muffe sulle superfici murali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Certificato rilasciato dall'Istituto Giordano Spa (Centro Politecnico di Ricerche) di Bellaria (FO)
- Ottimo potere diffusivo
- Buona copertura, classe 3 secondo la EN 13300 con una resa di ca. 7 m²/l in due strati
- Particolare formulazione che previene la formazione di muffe sulle superfici
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

ASPETTO

Opaco

COLORAZIONE

Bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.

Peso specifico:	1,63 ± 0,05 kg/l
Residuo secco in peso (110°C):	66,60% ± 2
Viscosità (Brookfield):	300-350 P (spindle 5 – speed 3)
Resa teorica:	10 – 13 m ² /l per strato in funzione delle condizioni del supporto
Tempi di essiccazione:	Secco al tatto: 1 ora Ricopribile: 4-6 ore (in base alle condizioni ambientali)
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto):	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213) :	Non rilevante

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione: Pennello, rullo, airless

Diluyente consigliato: Acqua

Volume del diluyente: 20- 40%

04-10-2010

PPG Univer S.p.a. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.



A PPG brand

CICLI D'INTERVENTO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Idrosan K Plus. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

FISSATIVO

1 x ISOACRIL - fissativo all'acqua opportunamente diluito in base alle condizioni delle superfici

FINITURA

2 x ZEROEMME

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C ed U.R. superiore a 85%.

SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Pittura interna con idropittura traspirante antimuffa base di copolimeri acrilici, studiata specificatamente per contrastare l'attacco delle muffe sulle superfici. Con residuo secco in peso pari a circa 66,60% ± 2, peso specifico di 1,63 ± 0,05 kg/l ed una resa teorica di 10 – 13 m²/l per strato.

04-10-2010

PPG Univer S.p.a. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.



A PPG brand