



www.zetagi.it



zetagi

Veneziani

CONCRETE PROTECTION

SINPRIMER S

Natura del prodotto

Fissativo a solvente ad alta penetrazione per supporti cementizi.

Campi d'impiego

- Trattamento superficiale di supporti cementizi per fissare la polverosità nonché i residui di vecchie tinteggiature degradate.
- Migliora l'aderenza dei prodotti della serie **ACROTON** su supporti sia poco assorbenti che molto assorbenti.
- Previene il fenomeno di "motling" nel caso di applicazione della serie **ACROTON** su supporti ad assorbimento differenziato (intonaci risanati).

Specifiche tecniche

Composizione

A base di resine viniliche in soluzione, modificate con particolari tensioattivi penetranti.

Tipo di prodotto

Monocomponente, pronto all'uso

Peso specifico

870 (± 50) g/l

Colore

Trasparente paglierino

Diluente

Il prodotto non richiede diluizione; per il lavaggio degli attrezzi impiegare il Diluente 29.

Conservabilità in magazzino

1 anno. Un leggero intorbidimento non pregiudica la validità del prodotto

Prestazioni

Migliora, in modo specifico, l'aderenza ai supporti cementizi dei rivestimenti acrilici.

Preparazione del prodotto

Modalità di preparazione

Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

Preparazione del supporto

Pulizia manuale e/o meccanica al fine di asportare tutte le parti estranee e comunque non aderenti e la boiaccia di cemento eventualmente presente.



www.zetagi.it



zetagi

Veneziani

CONCRETE PROTECTION

Applicazione e Consumi

Modalità di applicazione

- Pennello
- Rullo

Strati consigliati

Uno, due in funzione del potere assorbente del supporto. Su sottofondi molto assorbenti applicare a rifiuto.

Temperatura di applicazione

+5 °C +35 °C.

Essiccazione (a +20 °C e 65% di U.R.) (1)

Ricopertura2 ore min, 24 ore max.

Consumo indicativo (2)

250 g/ m²

Note:

(1) I dati di essiccazione si riferiscono al prodotto non diluito, applicato in un solo strato dello spessore consigliato. Eventuali diluizioni o maggiori spessori possono rallentare o comunque modificare i tempi di essiccazione.

(2) Il consumo teorico deve essere aumentato in relazione ai normali sfridi conseguenti alle condizioni applicative e al sistema utilizzato

Attenzione: per l'impiego seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sulle etichette dei contenitori.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con l'impiego dei nostri prodotti; non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Rev 06-2014