



I0502 DOMUFIX REVISIONE NUMERO 1 DEL 01/13

DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE:

Fissativo all'acqua, per interni ed esterni, formulato con resine acriliche in emulsione acquosa, a forte penetrazione.

SETTORE DI IMPIEGO:

Consigliato su tutti i supporti per uniformare l'assorbimento e su supporti sfarinanti per consolidare prima della tinteggiatura.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E CICLO APPLICATIVO:

Diluire DOMUFIX con acqua rapporto 1/3 o 1/4, in base all'assorbimento del supporto. Applicare con rullo o pennello in modo omogeneo.

Attendere circa una o due ore (in base all'umidità esterna) prima della tinteggiatura a finire.

Il supporto sfarinante deve preventivamente essere spazzolato.

MODALITA' E CONSIGLI PER L'USO:

L'applicazione si può effettuare con apparecchiature a spruzzo sia del tipo misto aria che airless.

Per ottimizzare lo spruzzo potrebbero essere richieste regolazioni della pressione e variazioni delle dimensioni dell'ugello.

CARATTERISTICHE:

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| RESA TEORICA ⁽¹⁾ | 6/7 m ² /Kg |
| SPESSORE CONSIGLIATO | 30/40 microns |
| ESSICCAZIONE A 20° C | 48/72 ore |
| CONFEZIONI: | 1 lt – 5lt – 20lt |

GARANZIA ALLO STOCCAGGIO: 1 ANNO DALLA DATA DI FABBRICAZIONE

COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.

Via S.Rocco, 10/1/A– 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357



NOTIZIARIO TECNICO



I0502 DOMUFIX REVISIONE NUMERO 0 DEL 02/09

| SPECIFICA | METODICA INTERNA | VALORE, INTERVALLO E UNITA' DI MISURA |
|----------------------|------------------|---------------------------------------|
| ASPETTO* | MD 01 | Fluido viscoso biancastro |
| PROVA DI STESURA* | MD 02 | Film pulito |
| PESO SPECIFICO* | MD 03 | 1,050 gr/cm ² |
| Ph | MD 12 | 8.5 - 9.5 |
| RESIDUO SECCO | MD 08 | 50 % in peso |
| ADESIONE* | MD 10 | 0-1 |
| ESSICAZIONE A 20° C* | MD 16 | 1-2 ore |
| ESSICAZIONE A 50° C | MD 17 | Completa in circa 1 |

* Le specifiche contrassegnate con l'asterisco vengono verificate per tutti i lotti prodotti

** I dati indicati sono funzione della tinta realizzata e dello spessore applicato.

Le metodiche di analisi utilizzate sono state messe a punto con anni di esperienza di laboratorio e sono a disposizione per la consultazione.

COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.

Via S.Rocco, 10/1/A- 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357