



## **N0521 LAMATO RUSTICO REVISIONE NUMERO 1 DEL 01/13**

### **DENOMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE:**

Rivestimento murale ad effetto intonaco civile, con diverse granulometrie, 0.8 - 1.2 – 1.5 mm ( a richiesta ).

Formulato con resine acriliche in emulsione acquosa, pigmenti solidi alla luce e additivato con un'antimuffa per prevenire la formazione di muffe, funghi e alghe sulle pareti esposte al nord.

### **SETTORE D'IMPIEGO:**

Su tutti i supporti all'interno / esterno ove si voglia usare un prodotto che mascheri le imperfezioni del supporto.

Indicato come finitura nei rivestimenti a cappotto.

### **PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E CICLO APPLICATIVO:**

SUPPORTO NUOVO: verificare che sia solido e asciutto, applicare una mano di DOMUFIX ( Fissativo isolante – Codice articolo **I0502**) prediluito e attendere 5 / 6 ore .

SUPPORTO VECCHIO: rimuovere eventuali parti sfaldanti, stuccare eventuali imperfezioni, applicare una mano di DOMUFIX prediluito ed attendere 5/6 ore.

### **MODALITA' E CONSIGLI PER L'USO:**

DILUIZIONE :

Pronto uso

APPLICAZIONE:

Frattazzo in acciaio per applicazione

Frattazzo in plastica per la finitura

### **CARATTERISTICHE TECNICHE :**

**RESA TEORICA (1)**

Circa 2 Kg/m<sup>2</sup> – Grana fina

Circa 3 Kg/m<sup>2</sup> – Grana grossa

### **STOCCAGGIO:**

Conservare i contenitori originali, ben sigillati ad una temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

**CONFEZIONI:**

14 lt

**LA RESA DEL FONDO E' FORTEMENTE INFLUENZATA DALLA TINTA**

**GARANZIA ALLO STOCCAGGIO: 1 ANNO DALLA DATA DI FABBRICAZIONE**

**COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.**

Via S.Rocco, 10/1/A– 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796  
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357



## LAMATO RUSTICO REVISIONE NUMERO 1 DEL 01/13

IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI ED ESTERNI A SPESSORE, FORMULATA CON RESINE ACRILICHE.

SPECIFICA	METODICA INTERNA	VALORE, INTERVALLO E UNITA' DI MISURA
ASPETTO*	MD 01	Bianco granuloso
PROVA DI STESURA*	MD 02	Film Opaco
PESO SPECIFICO*	MD 03	1,700 +/- 0,05
VISCOSITA'	MD 06	20.000 +/- 2.000
Ph	MD 12	8.5 - 9
RESIDUO SECCO	MD 08	75 +/- 0,5%
LEGANTE	MD 09	RESINA ACRILICA

\* Le specifiche contrassegnate con l' asterisco vengono verificate per tutti i lotti prodotti

\*\* I dati indicati sono funzione della tinta realizzata e dello spessore applicato.

Le metodiche di analisi utilizzate sono state messe a punto con anni di esperienza di laboratorio e sono a disposizione per la consultazione.

I valori sopraindicati sono validi per il neutro: gli smalti ottenuti con il neutro stesso hanno valori diversi, in funzione della tinta realizzata, e dei valori relativi ai vari ingredienti che entrano in formulazione.

**COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.**

Via S.Rocco, 10/1/A- 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796  
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357