



SMALTO RAPIDO A PENNELLO SATINATO

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO - Mescolare accuratamente prima dell'uso

POT LIFE A 20°C #

APPLICAZIONE

Metodo - Pennello, rullo, spruzzo
Diluizione - 15% circa (a spruzzo 20% con DS50)
Temperatura - minima 5°C, massima 40°C
Pressione per lo spruzzo#
Diametro ugello#

FONDI COMPATIBILI - Antiruggini mono e bicomponenti

FINITURE COMPATIBILI #

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO - Trattare con idoneo fondo

ESSICCAZIONE A 20°C

Fuori polvere - 30 minuti
Al tatto - 6 ore
In profondità - 12/18 ore

RESISTENZE CHIMICO-FISICHE - Ottima resistenza agli agenti atmosferici

DURATA A MAGAZZINO - 12 mesi negli imballi originali (T massima 35°C)

CONFEZIONI - Latte da Kg.1, Kg.5, Kg 20.

NOTE

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza, ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e comunque variabili a nostra discrezione (Data ultima verifica:03/04/2015)

PPG Univer S.p.a.

Via Monte Rosa, 7
28010 Cavallirio (NO)

Tel. 0163.80.66.11 r.a
Fax 0163.80.66.96

Servizio Commerciale:
Tel. 0163.80.66.10

www.univer.it
e-mail: univer@univer.it



PPG Architectural
Coatings EMEA
Region Southern Europe

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=