


NEOPHOS 2:1

1.814.1000/1100

WASH PRIMER 2:1 - 1000 ROSSO - 1100 GRIGIO

Neophos è un wash primer pigmentato con ottima adesione su diversi supporti. **Neophos** garantisce un'ottima copertura ed è particolarmente consigliato per applicazioni su grandi superfici.



SUPPORTI

Lamiera grezza priva di calamina, sgrassata, carteggiata, fosfatata.
Lamiera zincata.
Alluminio e leghe leggere preventivamente sgrassate e carteggiate.
Vecchie verniciature in buone condizioni, carteggiate.

PREPARAZIONE

Pulire accuratamente il supporto.
In presenza di calamina, carteggiare o sabbiare.



	VOLUME	PESO
NEOPHOS	1000	1000
CATALIZZATORE	500	400
DILUENTE	200-400	150-300
VISCOSITA' - DIN4, 20°C		16-18"
POT LIFE		12 ore




CATALIZZATORI - DILUENTI

CATALIZZATORE	1.944.1001	
DILUENTI	1.921.3205	Normale
	1.921.1205	Senza aromatici
	1.934.3207	Lento

APPLICAZIONE

Attrezzatura	<i>Tradizionale</i>	<i>Ad alta efficienza di trasferimento</i>
Ugello pistola	1.6-1.8 mm	1.6-1.8
Pressione bar	3-4	0.5-0.7
Numero mani		1-2
Spessore consigliato		20-30 micron





ESSICCAZIONE

AD ARIA

Intervallo tra le mani

Applicazione del fondo

Tempo massimo di essiccazione

5 minuti
dopo 60-90 minuti

96 ore

RIVERNICIATURA

Possibile fino a 96 ore dall'applicazione senza carteggiatura.

CARTEGGIATURA

Sconsigliata.

Se necessario, carteggiare a secco.

FINITURE

Fondi poliuretanci o acrilici

Smalti poliuretanici, acrilici 2K

Smalti rapida essiccazione.



DATI TECNICI

Confezione

Neophos rosso 1.814.1000: 3 l. 12 l.

Neophos grigio 1.814.1100: 1 l. 3 l. 12 l.

Stoccaggio

conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore

Resa teorica

8 mq/l di miscela pronta all'uso, spessore 20 micron



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.

Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.