

6-560 & 6-561

Additivi in polvere texturizzante

1.965.6000 Selemix Additivo in polvere texturizzante - fine

1.965.6100 Selemix Additivo in polvere texturizzante - grossa

DESCRIZIONE PRODOTTO

Gli additivi polietilenici 6-560 and 6-561 sono caratterizzati rispettivamente da polveri granulari bianche di grana fine e grossa.

Garantiscono il raggiungimento di una superficie texturizzata uniforme, con buona resistenza alle abrasioni.

Gli additivi in polvere texturizzante sono compatibili con gli smalti Selemix 1K e 2K, e non hanno alcun impatto sul colore o sul processo di essiccazione.

La scelta della grana (fine o grossa) e della percentuale di utilizzo, tra 3% e 5% nello smalto pronto, dipende dal livello di texturizzazione desiderato.

SCelta E PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Fare riferimento alle relative Schede Tecniche

GUIDA DI APPLICAZIONE

6-560 e 6-561 sono forniti in bottiglie di plastica da 200g. La bottiglia è dotata di tappo dosatore, in grado di contenere fino a 15 g di additivo in polvere.

Miscelazione in peso:		Min.	Max.
	Smalto	1000	1000
	Texturizzante fine 6-560	30 (o 2 misurini)	50 (o 3 misurini)
	Texturizzante grosso 6-561	30 (o 2 misurini)	50 (o 3 misurini)

Applicazione HVLP: Raccomandiamo di utilizzare il diametro di ugello più grande fra quelli suggeriti all'interno della Scheda Tecnica dello Smalto utilizzato.

Airless/Airmix: Si raccomanda sempre di contattare il fornitore di ugelli, in quanto le particelle in polvere possono causare un rapido logoramento e strappo delle parti meccaniche e delle membrane.

CATALIZZATORI & DILUENTI

Per scegliere in modo appropriato il catalizzatore e il diluente più adatti, si prega di fare riferimento alla Scheda Tecnica dello smalto utilizzato.

SALUTE E SICUREZZA

Fare sempre riferimento alla Scheda di Sicurezza per i dettagli in materia di salute e sicurezza e per le regole di stoccaggio.

Il prodotto si intende per esclusivo uso professionale.

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo.

Chiunque faccia uso del prodotto senza averne preventivamente accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e pertanto, PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile uso (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza). Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti.

I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20 °C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità e la temperatura dell'officina possono alterare i tempi di essiccazione.

SELEMIX SYSTEM è un marchio del Gruppo PPG.

PPG Sales and Services srl

Via A. De Gasperi 17/19 - 20020 LAINATE (MILANO), Tel: 02 931792.1, Fax: 02 931792.53