

DESCRIZIONE PRODOTTO

7-020 Smalto sintetico opaco applicabile a pennello dotato di una buona distensione e rapidità di essiccazione.

Particolarmente indicato per la verniciatura di serramenti in legno, manufatti in ferro, serrande di box in ferro ed altri simili manufatti.

SELEZIONE E PREPARAZIONE DEI SUPPORTI




Legno (preventivamente isolato)
7-810, 7-820, 7-080 antiruggini

Carteggiatura

P400 (a secco)
vedi le relative schede tecniche

APPLICAZIONE



Rapporto d'impiego (in peso) :

| | |
|--------|--------|
| Smalto | 1000 |
| 1-610 | 50-100 |

Rapporto d'impiego (in volume) :

| | |
|--------|-------|
| Smalto | 15 |
| 1-610 | 1 - 2 |

Vita utile:

Illimitata

Numero di mani:

1-2

Tempi di essiccazione a 20°C :

Fuori polvere:

40-50 minuti

Secco al tatto :

6-8 ore

Completamente essiccato :

20-24 ore

Spessore consigliato :

30-50 microns

Tempi di riverniciatura con Smalti sintetici Selemix System

minimo 24 ore a 20° C - massimo
1 mese senza carteggiatura.

DATI TECNICI

Resa teorica:

8 - 9 m²/l di miscela pronta all'uso con uno spessore di 50μ

SALUTE E SICUREZZA

Fare sempre riferimento alla Scheda di Sicurezza all'interno del sito www.selemix.com per i dettagli in materia di salute e sicurezza e per le regole di stoccaggio.

Il prodotto si intende per esclusivo uso professionale.

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo.

Chiunque faccia uso del prodotto senza averne preventivamente accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e pertanto, PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile uso (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza). Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti.

I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20 °C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità e la temperatura dell'officina possono alterare i tempi di essiccazione.

SELEMIX SYSTEM è un marchio del Gruppo PPG.

PPG Italia Sales & Service S.r.l.

Via A. De Gasperi 17/19 - 20020 LAINATE (MILANO), Tel: 02 931792.1, Fax: 02 931792.53