

# 8-850

## SCHEDA TECNICA

## FONDO 1K A RAPIDA ESSICCAZIONE

### DESCRIZIONE PRODOTTO

8-850 è un fondo sintetico monocomponente a base acqua idoneo all'applicazione su una vasta gamma di diversi supporti, tra cui l'acciaio, l'acciaio zincato e l'alluminio. Non è un prodotto tossico, ha buone proprietà di resistenza all'acqua, essicca rapidamente ed assicura buone caratteristiche anticorrosive. Può essere sovraverniciato con smalti poliuretanici 1K e 2K sia al solvente che all'acqua.

### SELEZIONE E PREPARAZIONE DEI SUPPORTI






Alluminio  
Lamiera nuda  
Ferro zincato

**Carteggiatura**  
P80-100 (a secco)  
P80-100 (a secco)  
P80-100 (a secco)


*Sgrassare con cura prima di verniciare. Tutti i supporti devono essere esenti da contaminanti come olio, grasso e ruggine.*

### APPLICAZIONE

	AIRLESS/AIRMIX	CONVENZIONALE
<i>Diluizione:</i>	5-15% con acqua	5-15% con acqua
 <i>Viscosità:</i>	40-45 sec. Din 4 a 20°C	40-45 sec. Din 4 a 20°C
 <i>Ugello:</i>	11-13	1,6-1,8 mm
 <i>Pressione:</i>	140-150 bar	2-3 bar
 <i>Numero di mani:</i>	2 mani normali* <small>*se la temperatura del supporto è inferiore a 15°C, applicare una mano leggera per aumentare la resistenza alla colatura</small>	2 mani normali
 <i>Appassimento tra le mani:</i>	5-6 minuti a 20°C	5-6 minuti a 20°C

## APPLICAZIONE

*Tempi di essiccazione a 20°C :*



*Fuori polvere :*

10-15 minuti

*Secco al tatto:*

40 min

*Manipolazione:*

1 ora



*Spessore raccomandato:*

50-60 micron

*Sovraverniciabile con:*

8-861 – Smalto sintetico extra1K  
8-862 – Smalto sintetico opaco 1K

*Tempo prima della sovraverniciatura a 20°C:*

1 ora e 30 minuti

## DATI TECNICI

**Resa teorica:** 6,4-7,2 m<sup>2</sup>/l di vernice pronta all'uso per uno spessore di 50µm

**Stoccaggio:** il prodotto va conservato a temperature superiori ai 4°C.  
Esposizioni prolungate alle alte temperature o a fonti dirette di calore sono da evitare.

## SALUTE E SICUREZZA

**Questi prodotti sono destinati esclusivamente alla verniciatura professionale** e non utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo.

Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo: [http://www.selemix.com/selemix\\_MSDS](http://www.selemix.com/selemix_MSDS)

SELEMIX SYSTEM è un marchio del Gruppo PPG.

**PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l.**  
**DIREZIONE REFINISH**  
**Via De Gasperi 17/19**  
**20020 LAINATE (MI)**  
**Tel: 02 931792.1**  
**Fax: 02 931792.53**

