


BLITZSEALER NEW 3:1

1.841.0310

ISOLANTE ACRILICO 2K - GRIGIO

Blitzsealer New è un isolante acrilico 2K che pur essendo espressamente formulato per cicli bagnato su bagnato, dove garantisce la massima distensione e il minimo assorbimento degli smalti, favorisce ottime prestazioni anche nei cicli tradizionali con carteggiatura. Grazie all'eccezionale aderenza su lamiera nuda, **Blitzsealer New** è la soluzione ideale per la rapida verniciatura di pezzi di ricambio.

BlitzSealer New è particolarmente indicato per verniciature parziali e totali.



SUPPORTI

Lamiera grezza, sgrassata e carteggiata

Stucchi poliesteri, vetroresina e gel-coat, carteggiati con P280-320

Vecchie verniciature in buone condizioni, carteggiate


Importante:

Nella riverniciatura di vecchie verniciature sensibili ai solventi, assicurarsi che la superficie non presenti spaccature e applicare sempre a pannello intero. BlitzSealer New non è adatto ad isolare vernici termoplastiche o sospette di rimozione. ma si limita ad uniformare superfici ad assorbimento diverso.

PREPARAZIONE

Pulire la superficie con acqua (preferibilmente calda) e detersivo. Carteggiare le vecchie verniciature con carta P280-320. Lavare con diluente antisiliconico 3500.

Per garantire le massime prestazioni di resistenza su lamiera solo nel ciclo secco su secco è possibile applicare prima 1 - 2 mani di Ecophos.



	BAGNATO SU BAGNATO		SECCO SU SECCO	
	VOL.	PESO	VOL.	PESO
BLITZSEALER NEW	1000	1000	1000	1000
CATALIZZATORE	330	220	330	220
DILUENTE	350-400	250-300	200-250	140-180
VISCOSITA' - DIN4, 20°C	16-18"		20-25"	
POT LIFE	90'		60'	



Importante:

Blitzsealer New è tinteggiabile fino al 20% con DuralitCar, Premium UHS Duralit. Eventuale aggiunta di additivo plastificante AD1208: 10-30%. Consultare scheda tecnica 414.

CATALIZZATORI - DILUENTI

CATALIZZATORI	6000 Rapido	parziali e ritocchi sopra 25°C, totali sempre
	8000 Extra rapido	verniciature parziali sotto 25°C,
		ritocchi sopra 25°C
	9000 Super rapido	ritocchi sotto i 25° C
DILUENTI	4305 Rapido	per ritocchi
	4310 Normale	verniciature parziali sempre, totali sotto 25°C
	4320 Lento	verniciature totali sopra i 25°C
	4280 Accelerante	massimo risultato sotto 20°C





APPLICAZIONE

CICLO	CON CARTEGGIATURA		SENZA CARTEGGIATURA	
	Tradizionale	Ad alta efficienza di trasferimento	Tradizionale	Ad alta efficienza di trasferimento
Attrezzatura				
Ugello pistola a caduta	mm 1.6-1.8	1.6-1.8	1.3-1.4	1.2-1.3
Pressione alla pistola bar	2-3	0.5-0.7	2-3	0.5-0.7
Numero mani		2-3		2
Spessore consigliato		100-150 micron		40-50 micron
Spessore massimo		200 micron		80-100 micron



ESSICCAZIONE

AD ARIA	
Intervallo tra le mani	5-10 minuti
Carteggiabile (a 100 micron, 20°C)	dopo 4-5 ore
Carteggiabile (oltre 100 micron)	il giorno dopo
A FORNO - A RAGGI INFRAROSSI	
Appassimento prima dell'essiccazione	5-10 minuti
Essiccazione a forno	20-30 min 60°C
Essiccazione a lampade IR	onde medie 15 minuti
	onde corte 10 minuti



Importante: Lasciare essiccare completamente BlitzSealer New prima della carteggiatura in modo da evitare possibili assorbimenti e cali. Nel ciclo senza carteggiatura (bagnato su bagnato) l'aspetto finale risulta tanto più valido esteticamente quanto più tempo intercorre tra l'applicazione del BlitzSealer New e l'applicazione dello smalto.

RIVERNICIATURA

Possibile fino a 12 ore dall'applicazione senza carteggiatura (cicli non sanding).



CARTEGGIATURA

A SECCO	P320 - 400 + Scotch Brite Fine
A UMIDO	P800

FINITURE

MAXICAR HS, DURALIT CAR, PREMIUM UHS DURALIT, BILUX, AQUAMAX BASECOAT.



DATI TECNICI

Confezione	1 e 3 l
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore
Resa teorica	7.5-8 mq/l di miscela pronta all'uso, spessore 50 micron



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.
Consultare la scheda di sicurezza n. 218.