




Primer adesione 1K per plastiche	1.823.1500
Primer 1K Aerosol	1.880.1600
Primer adesione 1K per plastiche sensibili	1.823.1350



PRIMER PER PLASTICHE

Primer adesione 1K per plastiche: indicato per applicazione su tutti i tipi di plastica, eccetto PC, ABS e PUR. Può essere utilizzato come promotore d'adesione sulla maggior parte delle plastiche non pre-trattate utilizzate dalle Case Automobilistiche.

Primer 1K Aerosol: lo stesso prodotto di cui sopra, ma fornito in versione aerosol. E' indicato per applicazione su piccole superfici.


Primer di adesione 1K per plastiche sensibili: specifico per impiego su plastica 1K Pur.

PREPARAZIONE

Lavare la superficie con Pulitore per Plastiche 1.931.3660, seguito da Antistatic Agent 1.931.4000. Su supporti già primerizzati utilizzare Predetergente a base acqua 1.931.4501. Nel caso di supporti contaminati applicare Pulitore Antisiliconico 1.931.3600.


I primer per plastiche sono pronti all'uso: mescolare accuratamente prima dell'applicazione.

Aerosol: agitare il contenitore per almeno un paio di minuti, fino a sentire il rumore delle sferette metalliche contenute all'interno: a questo punto il prodotto è pronto per essere applicato.




APPLICAZIONE - ESSICCAZIONE

Primer adesione	1.823.1500	1.823.1350
Impostazione aerografo	1.3 - 1.4	
Pressione	Fare riferimento alle indicazioni del fabbricante	
Numero mani	1- 2	1 media + 1 leggera
Spessore consigliato	3-7 microns	15-25 microns
Appassimento tra le mani	5-10 minuti	
Applicazione fondo/smalto	30 min. massimo 4 ore	60 min. massimo 4 ore
Aerosol	1.823.1350	
Applicare ad una distanza di 15-20 cm. dalla superficie.		
Numero mani	1-2	
Spessore consigliato	3- 7 microns	
Sovraverniciare con fondo bicomponente MaxMyer: non applicare direttamente Aquamax Extra o Duralit Extra.		





Primer adesione 1K per plastiche	1.823.1500
Primer 1K Aerosol	1.880.1600
Primer adesione 1K per plastiche sensibili	1.823.1350



INFORMAZIONI IN MATERIA DI VOC

Il contenuto massimo di COV ai sensi della normativa UE per il prodotto (categoria: IIB.e) nella forma pronta all'uso è pari a 840g/litro. Il contenuto effettivo di COV nel prodotto pronto all'uso è inferiore a 840g/litro.

La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo 2006, n.161.



Questi prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo. Le informazioni in materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo: <http://www.maxmeyer.com>



Per ulteriori informazioni contattare:
PPG ITALIA SALES & SERVICES
Via A. De Gasperi 17-19
20020 Lainate - MI
Tel. 02 9317921
Fax 02 93179255