

<b>Denominazione</b>	<b>EFFETTO SOLEIL - Finitura Trasparente Perlescente</b>
<b>Descrizione</b>	Finitura trasparente perlescente
<b>Caratteristiche principali</b>	Perlescente Acrilica
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	B4.C.0.A.2.FA Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente , ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture per effetti decorativi. Valore limite UE di COV per Effetto Soleil (cat. A/I): 300 g/L (2007) / 200 g/L (2010). Effetto Soleil contiene al massimo 100 g/L di COV.
<b>Ciclo applicativo</b>	Applicare una o due mani di Pittura di Base ed almeno una mano di Effetto Soleil con la tecnica dello straccio.
<b>Consigli pratici</b>	Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente : min. 5°C / max 35°C; umidità relativa dell'ambiente : < 80%; temperatura del supporto : min 5°C / max 35°C; umidità del supporto : < 10 di U.R.
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, e al riparo dal gelo.</li><li>• Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni).</li><li>• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li><li>• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.</li></ul>

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		-
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,000 ÷ 1,100
Viscosità Brookfield cps	MPL 021 (ASTM D 2196)	2000 ÷ 3000
Resa teorica per mano	MPL 052 (ISO 7254)	ca 20 m <sup>2</sup> \ Kg
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso ( riferito al Bianco )	MPL 027 (UNI 8906)	15 ÷ 18
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 12 mesi
Fuori Polvere h	MPL 033	N.D.
Secco al tatto h	MPL 033	2 ÷ 3
Secco in profondità h	MPL 033	24
Sovraverniciabilità h	MPL 037	Dopo 12
Esterni \ Interni		SI / SI
Colori		Tinte di cartella
Legante		Acrilico
Diluente		Acqua
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione con straccio		Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49  
20026 Novate Milanese (MI) ITALY  
Tel. 199 119955 Fax 199 119977  
[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)