

|   |  |
|---|--|
| <b>Denominazione</b>                              | <b>VETRIFICANTE ALL'ACQUA PER PARQUET</b>  |
| <b>Descrizione</b>                                | Vernice incolore lucida o satinata monocomponente all'acqua.   |
| <b>Caratteristiche principali</b>                 | Pronta all'uso.<br>A base acqua, inodore.<br>Protettiva antigraffio. Per interni.<br>Lavabile con comuni detergenti non abrasivi.  |
| <b>Classificazione (UNI 8681)</b>                 | A4.C.0.A0.FA<br>Vernice per strato di finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, lucida o satinata, acrilica.  |
| <b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b> | Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne.<br>Valore limite UE di COV per Vetrificante all'Acqua per Parquet (cat. A/e): 150 g/L (2007) / 130 g/L (2010).<br>Vetrificante all'Acqua per Parquet contiene al massimo 130 g/L di COV.  |
| <b>Ciclo applicativo</b>                          | Applicare il prodotto direttamente sul legno in modo abbondante avendo cura di stenderlo uniformemente incrociando le mani prima orizzontalmente e poi verticalmente. Si consiglia di utilizzare un pennello a pelo lungo con setole morbide o un rullo a pelo corto.<br>Legno nuovo: lisciare la superficie con apposite macchine per asportare il pelo del legno. Asportare la polvere con aspiratori. Procedere alla verniciatura applicando minimo 2 mani di prodotto. Il numero di mani da applicare è in funzione della pienezza che si vuole ottenere. Su legni porosi possono essere necessarie 3 mani.<br>Legno già verniciato: carteggiare la superficie con carta abrasiva grana 250 - 320. Lavare con acqua e detersivo e risciacquare con acqua più volte fino ad asportare tutta la polvere creatasi con la carteggiatura. Lasciare asciugare. Procedere all'applicazione di 2 mani di Vetrificante all'Acqua per Parquet. |
| <b>Consigli pratici</b>                           | Agitare bene prima dell'uso.<br>Condizioni dell'ambiente e del supporto :<br>Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.<br>Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C<br>Umidità relativa dell'ambiente: < 75%<br>Temperatura del supporto : min 10°C / max 35°C<br>Pulizia degli attrezzi:<br>pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di pittura facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua.   |
| <b>Precauzioni di sicurezza</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso. Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.</li><li>• Non richiede etichettatura di sicurezza (D.L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni).</li><li>• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li><li>• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.</li></ul>   |

# VETRIFICANTE ALL'ACQUA PER PARQUET

Codice Scheda 02 2728

Rev. 01 del 01.01.2007 Pag. 2 di 2

| Caratteristiche ed altre informazioni tecniche  | Metodo                 | Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.      |
|---|------------------------|--|
| Aspetto e finitura gloss                        | MPL 030<br>(UNI 9389)  | Satinato Max 20<br>Lucida Min 75                       |
| Massa volumica g/ml                             | MPL 007<br>(UNI 8910)  | 1,000 ÷ 1,050  |
| Viscosità ISO Ø 6 , s                           | MPL 029<br>(UNI 8356)  | 30 ÷ 40  |
| Resa teorica per mano mq \ lt                   | MPL 052<br>(ISO 7254)  | 7 ÷ 8  |
| Punto di Infiammabilità °C                      | MPL 046<br>(UNI 8909)  | Non infiammabile                                       |
| Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto) | MPL 064<br>(UNI 10154) | Almeno 36 mesi   |
| Fuori Polvere h                                 | MPL 033                | N.D.   |
| Secco al tatto h                                | MPL 033                | Max 1  |
| Secco in profondità h                           | MPL 033                | Max 4  |
| Sovraverniciabilità h                           | MPL 037                | Dopo 4   |
| Esterni \ Interni                               |                        | NO / SI  |
| Colori  |                        | Trasparente  |
| Legante   |                        | Acrilico   |
| Diluyente                                       |                        | Pronto all'uso. Su legni poco porosi diluire con acqua |
| Applicazione a rullo % in volume                | MPL 063                | Max 10%  |
| Applicazione a pennello % in volume             | MPL 063                | Max 10%  |
| Applicazione a spruzzo ed aria % in volume      | MPL 063                | —  |

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49  
20026 Novate Milanese (MI) ITALY  
Tel. 199 119955 Fax 199 119977  
[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)