



NOTIZIARIO TECNICO



N0518 SETACRIL SUPERLAVABILE SATINATO REVISIONE NUMERO 1 DEL 01/13

DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE:

Idropittura murale satinata superlavabile formulata a base di resine acriliche in emulsione acquosa con ottime caratteristiche di resistenza al lavaggio per interni ed esterni.

Ottimo punto bianco.

Ottima copertura.

SETTORE D'IMPIEGO:

Su tutti i supporti come finitura interno / esterno opaca satinata.

Particolarmente indicata per ambienti ove necessiti un controllo igienico con buone caratteristiche di resistenza alla ritenzione dello sporco, scuole, ospedali, ambienti pubblici o privati.

Lo sporco può essere rimosso con detergenti neutri.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E CICLO APPLICATIVO:

SUPPORTO NUOVO: verificare che il supporto sia ben asciutto e solido, applicare una mano di DOMUFIX (Fissativo isolante – Codice articolo **I0502**) prediluito e attendere 5/6 ore.

SUPPORTO VECCHIO: rimuovere eventuali parti sfaldanti, stuccare eventuali imperfezioni, applicare una mano di DOMUFIX prediluito ed attendere 5/6 ore.

MODALITA' E CONSIGLI PER L'USO:

DILUIZIONE: dal 5 al 10 % con acqua potabile.

APPLICAZIONE: a pennello , rullo, spruzzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

RESA TEORICA 1 6 / 8 M² per litro.

SPESSORE CONSIGLIATO 80 micron a secco.

STOCCAGGIO:

Conservare i contenitori originali, ben sigillati ad una temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

CONFEZIONI: 14lt

LA RESA DEL FONDO E' FORTEMENTE INFLUENZATA DALLA TINTA

GARANZIA ALLO STOCCAGGIO: 1 ANNO DALLA DATA DI FABBRICAZIONE

COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.

Via S.Rocco, 10/1/A– 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357



NOTIZIARIO TECNICO



N0518 SETACRIL SUPERLAVABILE SATINATO REVISIONE NUMERO 1 DEL 01/13

SUPERLAVABILE ACRILICO SATINATO.

SPECIFICA	METODICA INTERNA	VALORE, INTERVALLO E UNITA' DI MISURA
ASPETTO*	MD 01	Bianco Satinato
PROVA DI STESURA*	MD 02	Film Satinato
PESO SPECIFICO*	MD 03	1,285 +/- 10 gr.
VISCOSITA'	MD 06	3.000 cps+/- 100
Ph	MD 12	8.5 – 9.0
RESIDUO SECCO	MD 08	54% +/- 0,5%

* Le specifiche contrassegnate con l' asterisco vengono verificate per tutti i lotti prodotti

** I dati indicati sono funzione della tinta realizzata e dello spessore applicato.

Le metodiche di analisi utilizzate sono state messe a punto con anni di esperienza di laboratorio e sono a disposizione per la consultazione.

I valori sopraindicati sono validi per il neutro: gli smalti ottenuti con il neutro stesso hanno valori diversi, in funzione della tinta realizzata, e dei valori relativi ai vari ingredienti che entrano in formulazione.

COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.

Via S.Rocco, 10/1/A– 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357