



J0050 SPECIFICHE TECNICHE PIGMENTO TRASPARENTE ZAPON GIALLO 157
J0054 SPECIFICHE TECNICHE PIGMENTO TRASPARENTE ZAPON ROSSO 365
J0058 SPECIFICHE TECNICHE PIGMENTO TRASPARENTE ZAPON BLU 807
J0060 SPECIFICHE TECNICHE PIGMENTO TRASPARENTE ZAPON VERDE 975
REVISIONE NUMERO 3 DEL 23/08/02

ADDITIVO PER LA PREPARAZIONE DI SMALTI TRASPARENTI FORTEMENTE COLORATI.

SPECIFICA	METODICA INTERNA	VALORE, INTERVALLO E UNITA' DI MISURA
ASPETTO	MD 01	liquido colorato
PESO SPECIFICO	MD 03	0.800-0.900 g/cm ³

Il prodotti si presentano come un liquidi, con forte odore di solvente.

I pigmenti zapon sono compatibili con i neutri 65000 e tutti i neutri della serie NITRO.

Il rapporto di impiego utilizzati normalmente sono estremamente variabili in funzione della tinta che si desidera realizzare, la tabella seguente riassume brevemente gli impieghi necessari nei diversi neutri, a seconda si desideri lavorare a lucido diretto o mediante applicazioni in doppio strato.

Gli elementi che influiscono sul quantitativo di ZAPON da utilizzare sono:

- il tipo di effetto che si desidera
- l'inevitabile abbassamento della viscosità dello smalto addittivato.
- la stabilità allo stoccaggio.

Normalmente il quantitativo di ZAPON deve essere messo a punto in modo personalizzato in funzione delle esigenze cromatiche del cliente.

PERCENTUALI MASSIME DI IMPIEGO DEGLI ZAPON NEI NEUTRI H0006, H0011, H0021	
H0006	5%
H0011	10%
H0021	10%

Il pigmento puro si presta alla realizzazione di finitura ad effetto "marmo" e "radica".

Il pigmento non si presta ad applicazioni destinate all' esterno in quanto è fotosensibile.

COLORIFICIO DAMIANI S.r.l.

Via S.Rocco, 10/1/A- 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357