

SCHEDA TECNICA

2.704.0400

FONDO EPOSSIDICO BEIGE SELEMIX

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Fondo Epossidico SELEMIX 2.704.0400 è un fondo epossidico ad alto spessore bi - componente beige adatto per applicazioni con aerografo convenzionale, le prestazioni accrescono con attrezzature per spruzzare ad alta pressione (airmix/airless).
Le buone proprietà applicative e anticorrosive rendono il 2.704.0400 ideale per la maggior parte degli usi industriali.


SCELTA E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO



Acciaio, Acciaio sabbiato, ferro con fosfati d'acciaio
Preparazione del supporto: sabbiatura e pre - trattamento chimico

*Non utilizzare sopra wash primers o fondi sintetici.
Sgrassare accuratamente prima di verniciare.*

GUIDA APPLICATIVA



Rapporto d'impiego:

Fondo 2.704.0400:
Catalizzatore 1.959.4020:

AIRMIX/AIRLESS

In peso In volume

1000 6
100 1


AEROGRAFO CONVENZIONALE

In peso In volume

1000 6
100 1

Diluente:

Non necessario.
0,5-1% di diluente 1-410 da utilizzare per ridurre la viscosità con aerografo convenzionale a caduta.



Vita utile a 20°C:

4 ore

4 ore



Viscosità:


12 sec. Din 6 a 20 °C

12 sec. Din 6 a 20 °C

Regolazione pistola:

Ugello airmix: 0.6
Ugello airless: 4-13

Ugello 1.8 mm



Pressione di verniciatura:

80 bar

Numero di mani:

2


2

Appassimento tra le mani:

15 minuti a 20 °C

15 minuti a 20 °C

GUIDA APPLICATIVA



Tempi di essiccazione a 20°C

Fuori polvere:

6-12 minuti

Fuori tatto:

60 minuti

Tempi di essiccazione a 60°C:

30 minuti



Spessore del film consigliato:

70-100 microns

Tempi di verniciatura:

60 minuti con uno smalto 2K Selemix

DATI TECNICI – RESA TEORICA

Resa teorica:

5.2 m2 per litro (realizzare 100 microns
di spessore del film secco)

Residuo secco (in peso):

73%

residuo secco (in volume):

53%

VOC Pronto all'uso grammi per litro:

438 gr. per litro

Peso specifico:

1,6 gr. per litro

SALUTE E SICUREZZA

Fare sempre riferimento alla scheda di sicurezza per i dettagli in materia di salute e sicurezza e per le modalità di stoccaggio.

I prodotti si intendono per esclusivo uso professionale.

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo.

Chiunque faccia uso del prodotto senza aver preventivamente accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e pertanto, PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile uso (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza). Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti. I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20°C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità e la temperatura del luogo d'applicazione possono alterare i tempi di essiccazione.

SELEMIX SYSTEM è un marchio del gruppo PPG.

**PPG Italia Sales & Services S.r.l. Via A. De Gasperi 17/19 – 20020 LAINATE (MI)
Tel: 02/931792.1 Fax: 02/931792.53**