

CEMENTO GRIGIO

Caratteristiche tecniche:

Il cemento grigio 325 è particolarmente adatto per lavori edili e piccole riparazioni, ripristino di tracce,intonaci se miscelato con sabbia.

Modalità di utilizzo:

Per confezionare malte: miscelare 1 Kg. di prodotto con 2 o 3 cazzuole di sabbia lavata, aggiungere immediatamente l'acqua e mescolare fino all'ottonimento della consistenza desiderata.

I supporti devono essere puliti ed inumiditi prima dell'applicazione.

Per stuccare: preparare l'impasto aggiungendo 2 volumi di polvere ad un volume di acqua pulita, miscelare accuratamente con una cazzuola fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi ed applicare compattando con una spatola gommata.

Importante:

Preparare solo quantità di prodotto utilizzabili entro le 2 ore. Non aggiungere acqua all'impasto e non utilizzare materiale già in presa. Non sollecitare il materiale applicato prima di 24/48 ore. Non utilizzare al di sotto di +5°C o qualora siano possibili gelate entro 48 ore. Con condizioni di alta temperatura, vento o sole battente inumidire il materiale applicato per le prime 24/48 ore. Lavare le attrezzature utilizzate con acqua prima che inizi la presa. Smaltire i residui di materiale nel rispetto delle norme vigenti nel luogo di utilizzo. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, negli imballi originali integri.

Prodotto conforme alla norma UNI EN 197/1

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695
www.multichimica.it • mailbox@multichimica.it

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO	
CODICE	Art. 3205
NOME COMMERCIALE	CEMENTO GRIGIO
TIPO DI PRODOTTO	Cemento Grigio

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE	
Stato fisico	Solido
Colore	Grigio
Odore	Caratteristico
Punto di fusione	>1200°C
Densità assoluta	2,7-3,2 – 1,16g/cm ³
Densità apparente	1,0 -1,15 g/cm ³
Ph (in soluzione satura a 20°C)	11,0 – 13,5

Cartoni 12 pz	1 kg
Cod. barre 80-20709-000363	
Cartoni 5 pz	5 kg
Cod. barre 80-20709-002053	