

OXXIDO FINITURA (Consolidante, protettivo finale opaco)

CARATTERISTICHE GENERALI

Fissativo, protettivo finale opaco per ciclo ossido a base di polimeri acrilici in microemulsione. Le dimensioni ridotte delle particelle leganti permettono al prodotto elevata penetrazione nel supporto garantendo un'ottimale protezione finale.

AVVERTENZE

- Teme il gelo;
- Agitare accuratamente prima e dopo la diluizione
- Non applicare su supporto caldo;
- Non applicare su muri umidi;
- Applicare a temperature compresa tra +10°C e +30°C
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate;
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal gelo e dal sole

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicare OXXIDO FINITURA come protettivo finale, trasparente opaco, nel ciclo di decorazione OXXIDO. Applicare una o più mani, diluite 1:3 con acqua, a pennello.

OXXIDO FINITURA blocca l'ossidazione generata dall'applicazione di OXXIDO PATINA e blocca lo spolverio dell'ossidazione ottenuta.

Prima di applicare OXXIDO FINITURA è consigliabile "spazzolare" la parete od il manufatto decorato con il ciclo OXXIDO con un pennello asciutto e solo in seguito applicare una o più mani

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	A base di micropolimeri acrilici in emulsione
PESO SPECIFICO	1010 ± 20 g/l (a 20°C)
RESA	10-20 mq/l per mano
VISCOSITA'	2000 ± 500 cps (Brookfield DV-1/10 rpm a 25°C)
ASPETTO	Trasparente lattescente
RICOPERTURA	4 h (a 20°C / 65% U.R.)
CONFEZIONI	1 LITRO
APPLICAZIONE E DILUIZIONE	Applicare una o più mani a pennello , diluizione consegnata 1:3 con acqua. Mescolare bene prima dell'applicazione.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.