



www.zetagi.it



zetagi

Veneziani

CONCRETE PROTECTION

ASBESTOP PRIMER

Natura del prodotto

Strato impregnante e consolidante dei supporti di cemento-amianto nel ciclo di incapsulamento, da utilizzare soltanto in caso di supporti molto degradati, che necessitano di consolidamento.

Campi d'impiego

- Primer consolidante nel ciclo **ASBESTOP**.
- Preparazione specifica per fissare al supporto le fibre di amianto libere.

Specifiche tecniche

Composizione

A base di silicati alcalini e resine stirolo-acriliche in dispersione acquosa.

Tipo di prodotto

Monocomponente, pronto all'uso.

Peso specifico

1080 (\pm 50) g/l

Colore

Bianco lattiginoso.

Diluyente

Il prodotto non richiede diluizione. Per la pulizia degli attrezzi usare acqua dolce pulita.

Conservabilità a magazzino

1 anno.

Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura tra 5°÷ 35°C. Teme il gelo.

Aspetto

Incolore trasparente

Preparazione del prodotto

Modalità di preparazione

Miscelare accuratamente il prodotto fino a omogeneizzazione.

Preparazione del supporto

- Asportazione dei muschi e della vegetazione erbacea o arborea. Eventuale pulizia mediante idrogetto
NOTA : Rispettare le precauzioni imposte dal D.M. 20/8/1999.



www.zetagi.it



zetagi

Veneziani

CONCRETE PROTECTION

Applicazione e Consumi

Modalità di applicazione

• Rullo • Pennello • Spruzzo airless

Temperatura di applicazione

+10°C ÷ +35°C con U.R. <80%

Strati consigliati

Uno o due in funzione del potere assorbente del supporto e del suo stato di degrado.

Consumo teorico relativo (1)

160 g/m², ma fortemente variabile in funzione delle condizioni della superficie

Indurimento (a +20°C e 65% U.R.) (2)

Secco al tatto

30-60 minuti

Sovrapplicazione

16 ore minimo

Note:

(1) Il consumo teorico deve essere aumentato in relazione ai normali sfridi conseguenti alle condizioni applicative e al sistema utilizzato.

(2) I dati di essiccazione si riferiscono al prodotto non diluito, applicato in un solo strato dello spessore consigliato. Eventuali diluizioni o maggiori spessori possono rallentare o comunque modificare i tempi di essiccazione.

Attenzione: per l'impiego seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sulle etichette dei contenitori.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con l'impiego dei nostri prodotti; non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Rev 06-2014