



www.zetagi.it



zetagi

Veneziani

CONCRETE PROTECTION

KORALL AA/85

Natura del prodotto

Pittura protettiva di finitura a base clorocaucciù

Campi d'impiego

- Nei casi in cui sia richiesta una pittura protettiva di elevate prestazioni ed a rapida essiccazione.
- Particolarmente indicata come rivestimento per piscine e vasche decorative.
- Utilizzabile come pittura spartitraffico ad elevate prestazioni.
- Nei casi in cui sia richiesta buona resistenza al contatto con soluzioni acquose di acidi inorganici.

Specifiche tecniche

Composizione

A base di clorocaucciù puro in idonei solventi

Tipo di prodotto

monocomponente, pronto all'uso

Peso specifico (massa volumica)

1.250 (± 50) g/dm³

Contenuto di solidi (in volume)

37% (± 2)

Colori

vari

Diluente

Diluente 29 ; diluizione consigliata fino al 5% in funzione delle apparecchiature e delle condizioni applicative.

Conservabilità in magazzino

1 anno

Aspetto del film essiccato:

lucido

Prestazioni

Resistenza: (1)

all'atmosfera rurale.....E

all'atmosfera marina.....E

all'atmosfera industriale.....E

all'abrasione.....B

agli acidi inorganici.....E

Preparazione del prodotto

Modalità di preparazione:

Mescolare accuratamente il prodotto fino ad ottenere colore e consistenza uniformi



www.zetagi.it



zetagi

Veneziani

CONCRETE PROTECTION

Preparazione del supporto

Pulizia manuale e/o meccanica del supporto al fine di asportare tutte le parti estranee e comunque non aderenti quali incrostazioni, efflorescenze, polveri e grassi; successivo trattamento con idoneo strato di imprimitura.

Applicazione e consumi

Modalità di applicazione

- pennello
- spruzzo convenzionale
- spruzzo airless (ugelli adottabili 0,016÷0,021 pollici - pressione di atomizzazione non inferiore a 150 kg/cm³)

Strati prescritti

- due

Spessore consigliato per strato (2)

40 µm

Consumo teorico relativo (3):

135 g/m²;

Resa teorica relativa (3)

8,5 m²/kg

Essiccazione (a +20°C e 65% U.R.) (4):

- al tatto 20 ÷ 30 minuti
- ricopertura 8 ore minimo

Note:

(1) E = eccellente; B = buono; M = mediocre; S = scarso; NR = non raccomandato

(2) Lo spessore indicato è quello da noi consigliato tenendo conto dei normali cicli protettivi ma si possono realizzare spessori inferiori o superiori in funzione di differenti esigenze di ciclo.

(3) Il consumo teorico deve essere aumentato in relazione ai normali sfridi conseguenti alle condizioni applicative e al sistema utilizzato

(4) I dati di essiccazione si riferiscono al prodotto non diluito, applicato in un solo strato dello spessore consigliato. Eventuali diluizioni o maggiori spessori possono rallentare o comunque modificare i tempi di essiccazione.

Attenzione: per l'impiego seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sulle etichette dei contenitori.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con l'impiego dei nostri prodotti; non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Rev 06-2014