



## **I0503 SILOFIX REVISIONE NUMERO 1 DEL 01/13**

### **DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE:**

Fissativo isolante silossanico in emulsione acquosa, a forte penetrazione e traspiranza.

### **SETTORE DI IMPIEGO:**

Come impregnante-isolante per l'idrofobizzazione, sia all'esterno che all'interno, su supporti cementizi, per uniformare l'assorbimento e rendere ottimali le prestazioni delle finiture a base di silossani.

### **PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E CICLO APPLICATIVO:**

Diluire SILOFIX con acqua rapporto 1 / 1 . Applicare con rullo o pennello in modo omogeneo. Attendere circa una o due ore ( in base all'umidità esterna) prima della tinteggiatura a finire.

### **MODALITA' E CONSIGLI PER L'USO:**

L'applicazione si può effettuare con apparecchiature a spruzzo sia del tipo misto aria che airless. Per ottimizzare lo spruzzo potrebbero essere richieste regolazioni della pressione e variazioni delle dimensioni dell'ugello.

### **CARATTERISTICHE:**

RESA TEORICA <sup>(1)</sup>	6/7 m <sup>2</sup> /Lt
SPESSORE CONSIGLIATO	40/50 microns
ESSICCAZIONE A 20° C	24 ore
CONFEZIONI:	5lt – 20lt

**GARANZIA ALLO STOCCAGGIO: 1 ANNO DALLA DATA DI FABBRICAZIONE**

**COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.**

Via S.Rocco, 10/1/A– 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796  
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357



## I0503 SILOFIX REVISIONE NUMERO 1 DEL 01/13

SPECIFICA	METODICA INTERNA	VALORE, INTERVALLO E UNITA' DI MISURA
ASPETTO*	MD 01	Fluido viscoso biancastro
PROVA DI STESURA*	MD 02	Film pulito
PESO SPECIFICO*	MD 03	1,020 gr/cm <sup>2</sup>
Ph	MD 12	8.5 - 9.5
ADESIONE*	MD 10	0-1
ESSICAZIONE A 20° C*	MD 16	1-2 ore
ESSICAZIONE A 50° C	MD 17	Completa in circa 1

\* Le specifiche contrassegnate con l' asterisco vengono verificate per tutti i lotti prodotti

\*\* I dati indicati sono funzione della tinta realizzata e dello spessore applicato.

Le metodiche di analisi utilizzate sono state messe a punto con anni di esperienza di laboratorio e sono a disposizione per la consultazione.

**COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.**

Via S.Rocco, 10/1/A- 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796  
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357