



## **I0504 SILOS W 19 REVISIONE NUMERO 2 DEL 03/13**

### **DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE:**

SILOS W 19 è un silossano in emulsione con caratteristiche di alta traspirabilità e idrorepellenza . Utilizzato come impregnante, evita la penetrazione dell'acqua all'interno, rendendolo impermeabile, e allo stesso tempo consente il passaggio del vapore acqueo all'esterno, perfetta traspirabilità.

### **SETTORE DI IMPIEGO:**

Particolarmente indicato per supporti porosi nel settore edilizia :

- Pietre
- Mattoni
- Pannelli in cemento
- Pannelli a base di calce

### **PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E CICLO APPLICATIVO:**

Il supporto deve essere pulito, asciutto, spazzolato ed esente da grassi.

In presenza di muffe o alghe è necessario bonificare il supporto con MUROSAN ( Cod I0501 ).

### **MODALITA' E CONSIGLI PER L'USO:**

L'applicazione si può effettuare con apparecchiature a spruzzo , rullo o pennello.

### **AVVERTENZE**

Prima dell'applicazione proteggere adeguatamente le parti scoperte con teli o nastro adesivo per carrozzeria.

### **CARATTERISTICHE:**

DILUIZIONE	Pronto all'uso
RESA TEORICA	6/7 M <sup>2</sup> litro
SPESSORE CONSIGLIATO	30/40 microns
ESSICCAZIONE A 20° C	6 ore circa
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	Tra 5°C e 40°C

**CONFEZIONI:** 20 lt

**COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.**

Via S.Rocco, 10/1/A- 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796  
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357



# NOTIZIARIO TECNICO



## **I0504 SPECIFICHE TECNICHE SILOS W 19 REVISIONE NUMERO 2 DEL 03/13**

SPECIFICA	METODICA INTERNA	VALORE, INTERVALLO E UNITA' DI MISURA
ASPETTO*	MD 01	Liquido biancastro
PESO SPECIFICO*	MD 03	0.995 - 1 gr/cm <sup>3</sup>
VISCOSITA'	MD 06	70 - 90 Cps
Ph	MD 12	6 - 6.5
RESIDUO SECCO	MD 08	4 - 6 %
ESSICAZIONE A 20° C*	MD 16	6 ore circa

\* Le specifiche contrassegnate con l'asterisco vengono verificate per tutti i lotti prodotti  
Le metodiche di analisi utilizzate sono state messe a punto con anni di esperienza di laboratorio e sono a disposizione per la consultazione.

**COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.**

Via S.Rocco, 10/1/A- 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796  
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357