



NOTIZIARIO TECNICO

Colorificio
DAMIANI

EdilMix

building line



N0512 QUARZODUR BIANCO REVISIONE NUMERO 2 DEL 3/13

DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE:

Idropittura murale formulata con farine di quarzo, cariche lamellari e resina acrilica in emulsione acquosa. Ottima resistenza all'esterno, ottimo potere coprente, ottima lavabilità ed elevata resa.

SETTORE D'IMPIEGO:

Su tutti i supporti interno / esterno ove necessiti un quarzo di qualità.

Particolarmente indicato all'esterno in zone marine e montane.

Utilizzando le paste colorate **Edil Mix Serie HP**, test di laboratorio hanno dimostrato un'inalterabilità delle tinte anche su supporti notevolmente esposti alle radiazioni luminose ed agli agenti atmosferici.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E CICLO APPLICATIVO:

SUPPORTO NUOVO: verificare che il supporto sia ben asciutto e solido, applicare una mano di DOMUFIX (Fissativo isolante – Codice articolo **I0502**) e attendere 5 o 6 ore.

SUPPORTO VECCHIO: rimuovere eventuali parti sfaldanti, stuccare le eventuali imperfezioni, applicare una mano di DOMUFIX (Fissativo isolante – Codice articolo **I0502**), e attendere 5 o 6 ore.

MODALITA' E CONSIGLI PER L'USO:

DILUIZIONE: dal 25 al 30 % con acqua potabile.

APPLICAZIONE: a pennello, rullo o spruzzo

SOVRAPPLICAZIONE attendere circa 4 ore

CARATTERISTICHE TECNICHE

RESA TEORICA 1 4/6 M² per litro.

SPESSORE CONSIGLIATO 120 micron a secco.

STOCCAGGIO:

Conservare i contenitori originali, ben sigillati ad una temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

CONFEZIONI: 5 lt – 14 lt

LA RESA DEL FONDO E' FORTEMENTE INFLUENZATA DALLA TINTA

GARANZIA ALLO STOCCAGGIO: 1 ANNO DALLA DATA DI FABBRICAZIONE

COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.

Via S.Rocco, 10/1/A– 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357



NOTIZIARIO TECNICO

Colorificio
DAMIANI

EdilMix

building line



N0512 QUARZODUR BIANCO
REVISIONE NUMERO 2 DEL 3/13

IDROPITTURA ALLA FARINA DI QUARZO PER INTERNI ED ESTERNI A BASE DI RESINE ACRILICHE

SPECIFICA	METODICA INTERNA	VALORE - INTERVALLO - UNITA' DI MISURA
ASPETTO*	MD 01	BIANCO TIXOTROPICO
PROVA DI STESURA*	MD 02	Film OPACO
PESO SPECIFICO*	MD 03	1,520 +/- 0,05
VISCOSITA'	MD 06	20000+/- 2.000
Ph	MD 12	9 /9,5
RESIDUO SECCO	MD 08	63 +/- 0,5%
LEGANTE	MD 09	RESINA ACRILICA
SPECIFICA	METODICA ESTERNA	VALORE - INTERVALLO - UNITA' DI MISURA
DETERMINAZIONE DEL GRADO DI TRASMISSIONE DEL VAPORE ACQUEO **	UNI EN ISO 7783-2:2001	CLASSE V1 UNI EN 1062 – 1:2005
DETERMINAZIONE DEL GRADO DI TRASMISSIONE DELL'ACQUA LIQUIDA **	UNI EN ISO 1062-3:2008	CLASSE W2 UNI EN 1062 – 1:2005

* Le specifiche contrassegnate con l' asterisco vengono verificate per tutti i lotti prodotti

** Le metodiche di analisi utilizzate sono state messe a punto con anni di esperienza di laboratorio e sono a disposizione per la consultazione. (Rapporto di prova N° 171/L 15.09.2009).

COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.

Via S.Rocco, 10/1/A– 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357