



NOTIZIARIO TECNICO

Colorificio
DAMIANI

EdilMix

building line



**N0519 CARBOGUM W/P
REVISIONE NUMERO 1 DEL 02/13**

DENOMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE: Idropittura murale alla farina di quarzo, formulata con resine acriliche in emulsione acquosa e dotata di ottime caratteristiche che in sintesi : resistenza agli alcali, alto punto di bianco, potere coprente e resa elevata, oltre ad una ottima lavabilità. Indicato in particolare per esterni è semielastico destinato in particolare per la protezione del cemento armato e per tutti i supporti ove necessiti una pittura anticavillature.

SETTORE D'IMPIEGO : Su tutti i supporti all'interno e all'esterno in particolare su cemento armato e supporti cavillati.

Utilizzando le paste colorate **Edil Mix Serie HP** , test di laboratorio hanno dimostrato un'inalterabilità delle tinte anche su supporti notevolmente esposti alle radiazioni luminose ed agli agenti atmosferici.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E CICLO APPLICATIVO

SU SUPPORTO NUOVO: verificare che sia solido e asciutto, applicare una mano di DOMUFIX (Fissativo isolante – Codice articolo **I0502**) prediluito e attendere 5 / 6 ore .

SU SUPPORTO VECCHIO: rimuovere eventuali parti sfaldanti, stuccare eventuali imperfezioni, applicare una mano di DOMUFIX prediluito ed attendere 5/6 ore.

MODALITA' E CONSIGLI PER L'USO

DILUIZIONE : Diluire con acqua potabile al 25 - 30% .

APPLICAZIONE: Pennello, rullo, o spruzzo a temperatura ambiente e attendere tra una mano e l'altra , circa 4 ore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

RESA TEORICA (1)

4 / 6 MQ LITRO

SPESSORE CONSIGLIATO

120 / 130 MICRON A SECCO

STOCCAGGIO:

Conservare i contenitori originali, ben sigillati ad una temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

CONFEZIONI:

14lt

LA RESA DEL FONDO E' FORTEMENTE INFLUENZATA DALLA TINTA

GARANZIA ALLO STOCCAGGIO: 1 ANNO DALLA DATA DI FABBRICAZIONE

COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.

Via S.Rocco, 10/1/A– 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357



NOTIZIARIO TECNICO

Colorificio
DAMIANI

EdilMix

building line 

N0519 CARBOGUM W/P
REVISIONE NUMERO 1 DEL 02/13

IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI ED ESTERNI A BASE DI RESINE ACRILICHE

SPECIFICA	METODICA INTERNA	VALORE - INTERVALLO - UNITA' DI MISURA
ASPETTO*	MD 01	BIANCO SATINATO TIXOTROPICO
PROVA DI STESURA*	MD 02	FILM OPACO SATINATO
PESO SPECIFICO*	MD 03	1,40 +/- 0,05
VISCOSITA'	MD 06	8000 +/- 1.000
Ph	MD 12	9 / 9,5
RESIDUO SECCO	MD 08	60 +/- 0,5%
LEGANTE	MD 09	RESINA ACRILICA
SPECIFICA	METODICA ESTERNA	VALORE - INTERVALLO - UNITA' DI MISURA
DETERMINAZIONE DEL GRADO DI TRASMISSIONE DEL VAPORE ACQUEO **	UNI EN ISO 7783-2:2001	CLASSE V2 UNI EN 1062 – 1:2005
DETERMINAZIONE DEL GRADO DI TRASMISSIONE DELL'ACQUA LIQUIDA **	UNI EN ISO 1062-3:2008	CLASSE W3 UNI EN 1062 – 1:2005
PERMEABILITA' ALLA CO2 **	UNI EN ISO 1062-6:2003	CLASSE C1 UNI EN 1062 – 1:2005

* Le specifiche contrassegnate con l' asterisco vengono verificate per tutti i lotti prodotti

** Le metodiche di analisi utilizzate sono state messe a punto con anni di esperienza di laboratorio e sono a disposizione per la consultazione. (Rapporto di prova N° 173/L 15.09.2009).

COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.

Via S.Rocco, 10/1/A– 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357