



## **N0526 SILK POT** **REVISIONE NUMERO 1 DEL 01/13**

### **DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE** **SETTORE DI IMPIEGO**

Pittura minerale a base di silicati di potassio modificati, pigmenti organici ,cariche a struttura lamellare, carbonati di calcio micronizzati e additivi vari. Il silicato di potassio che è il legante contenuto nel prodotto, non è pellicolante ma reagisce con il supporto minerale diventandone parte integrante creando una struttura altamente traspirante, altamente resistente alla luce e agli agenti atmosferici.

SILK POT deve essere applicato esclusivamente su intonaco minerale stagionato a base di calce , cemento non tinteggiati con idropitture in emulsione.

Gli intonaci gessosi non sono idonei alla tinteggiatura con pitture ai silicati.

Ottimo come finiture per interni ed esterni ove si voglia ottenere una finitura di pregio, grande resistenza e mantenere inalterata la traspiranza del supporto.

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO :**

Il supporto deve essere asciutto e pulito, possibilmente nuovo. Applicare una mano di SILK PRIMER ed attendere 12 ore. Applicazione a finire con pennello o rullo a due mani cercando di curare bene l'effetto cromatico, possibilmente incrociando pennellate corte. La composizione del prodotto, può interferire sulla estetica cromatica con chiaroscuri, alonature anche in dipendenza dalle modalità applicative, dalle condizioni climatiche e dall'assorbimento del supporto.

### **AVVERTENZE:**

Prima dell'applicazione del prodotto, proteggere adeguatamente le parti in metallo, vetro, marmo. Consultare la scheda di sicurezza.

### **CARATTERISTICHE APPLICATIVE**

Applicazione	pennello, rullo
Diluizione	15 – 20% in volume
Resa consigliata	4 – 6 M <sup>2</sup> / lt
Essiccazione a 20° C	12 ore circa
Temperatura d'applicazione	tra 5°C e 40°C

### **STOCCAGGIO**

Il prodotto deve essere conservato nei suoi Contenitori chiusi lontano da fiamme libere e sorgenti di calore.

**COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.**

Via S.Rocco, 10/1/A– 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796  
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357



# NOTIZIARIO TECNICO *Colorificio* DAMIANI

---

**N0526 SILK POT**  
**REVISIONE NUMERO 1 DEL 01/13**

**COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.**

Via S.Rocco, 10/1/A– 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796  
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357