N0527 DECOPLUS I/E. BIANCO
REVISIONE NUMERO 2 DEL 01/13

DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE :
Idropittura murale per interni ed esterni formulata con resine vinilversatiche in emulsione acquosa.. Prodotto traspirante, idrorepellente di copertura e resa elevata, associata a prestazioni di pennellabilità e distensione.
La vernice viene indicata per essere utilizzata nel settore edilizio e nel settore stendistico.

SETTORE DI IMPIEGO:
Prodotto idoneo per tutti i supporti ove si voglia ottenere una tinteggiatura di qualità e un aspetto vellutato, all'esterno quando si vuole utilizzare una idropittura traspirante, idrorepellente e autopulente.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E CICLO APPLICATIVO

SUPPORTO NUOVO: verificare che sia ben solido e asciutto, applicare una mano di DOMUFIX (Fissativo isolante – Codice articolo **I0502)** prediluito, attendere 5 o 6 ore , poi procedere all'applicazione.
SUPPORTO VECCHIO: Verificare che sia ben asciutto, pulire accuratamente ogni traccia di polvere, rimuovere le parti non perfettamente aderenti, stuccare eventuali buchi o imperfezioni e applicare una mano di DOMUFIX prediluito, attendere 5 o 6 ore prima dell'applicazione a finire.

AVVERTENZE: Prima dell'applicazione del prodotto, proteggere adeguatamente le parti scoperte conteli e nastro adesivo per carrozzeria.

MODALITA' E CONSIGLI PER L'USO
DILUIZIONE : Diluire con acqua potabile al 20 – 25% in volume
APPLICAZIONE: Pennello, rullo, o spruzzo a temperatura ambiente e attendere tra una mano e l'altra circa 4 ore.

RESA TEORICA(1) 6/8 M^2 litro
SPESSORE CONSIGLIATO 100 - 130 microns

STOCCAGGIO:
Conservare i contenitori originali, ben sigillati ad una temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

CONFEZIONI: 14lt

LA RESA DEL FONDO E' FORTEMENTE INFLUENZATA DALLA TINTA

GARANZIA ALLO STOCCAGGIO: 1 ANNO DALLA DATA DI FABBRICAZIONE

COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.
Via S.Rocco, 10/1/A– 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357

N0527 DECOPLUS I/E. BIANCO
REVISIONE NUMERO 2 DEL 01/13

IDROREPELLENTE PER INTERNO ED ESTERNO A BASE DI RESINE VINILVERSATICHE.

SPECIFICA	METODICA INTERNA	VALORE, INTERVALLO E UNITA' DI MISURA
ASPETTO*	MD 01	Bianco Opaco Tixtropico
PROVA DI STESURA*	MD 02	Film Opaco
PESO SPECIFICO*	MD 03	1,600+/- 0,05
VISCOSITA’	MD 06	9.000 cps+/- 2.000
Ph	MD 12	8.5- 9
RESIDUO SECCO	MD 08	66 / 68%
LEGANTE	MD 09	RESINA VINILVERSATICA

* Le specifiche contrassegnate con l' asterisco vengono verificate per tutti i lotti prodotti
** I dati indicati sono funzione della tinta realizzata e dello spessore applicato.

Le metodiche di analisi utilizzate sono state messe a punto con anni di esperienza di laboratorio e sono a disposizione per la consultazione.

COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.
Via S.Rocco, 10/1/A– 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357