

SCHEMA TECNICA

Data revisione:
Mar 2020

SELEMIX® ADDITIVO ANTI-SCHIUMA 6-570

DESCRIZIONE PRODOTTO

L'additivo antischiuma *Selemix* 6-570 può essere aggiunto agli smalti poliuretanici o acrilici Selemix 2K per prevenire la formazione di schiuma.

La presenza di schiuma può derivare dall'utilizzo di sistemi ad alta pressione (Airless o Airmix/Airless) che possono causare micro crateri e una perdita di brillantezza nello smalto.

PRODOTTO

6-570 Additivo anti-schiuma - *Selemix*

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Fare riferimento alla scheda tecnica dello smalto Selemix utilizzato.

MISCELAZIONE



Preparazione	Convenzionale Airmix - Airless
In peso: Smalti Selemix 7-1XX / 7-5XX 2K Acrilico / 2K Poliuretano	1000
6-570 Additivo anti-schiuma	2

APPLICAZIONE

Fare riferimento alla scheda tecnica dello smalto Selemix utilizzato.

DATI TECNICI

Dati relativi all'additivo come fornito:	
Peso specifico:	0.81
Contenuto solido:	1%
Contenuto solvente:	99%
COV (g/L)	802g/L

CODICE PRODOTTO E DESCRIZIONE

Codice Selemix	Codice breve	Descrizione	Lattaggio
1.965.7000/E1	6-570	6-570 Additivo anti-schiuma	1 Ltr

SALUTE E SICUREZZA

Fare sempre riferimento alla Scheda di Sicurezza e alle informazioni sulla confezione per i dettagli in materia di salute e sicurezza e per le regole di stoccaggio.

IL PRODOTTO SI INTENDE PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo.

Chiunque faccia uso del prodotto senza averne preventivamente accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e pertanto, PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile uso (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza). Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti.

I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20 °C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità e la temperatura possono alterare i tempi di essiccazione.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:

PPG Italia Sales & Services Srl
Via A. De Gasperi 17/19 - 20020 LAINATE (MILANO)
Tel: 02 931792.1, Fax: 02 931792.53