

SMALTO CLOROCAUCCIU' PER PISCINE



PITTURA SEMILUCIDA A SOLVENTE PER PISCINE

DESCRIZIONE

Pittura semilucida a solvente ad alta resistenza, particolarmente indicata per la pitturazione di piscine.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima impermeabilità
- Chimicamente resistente a: acqua, acidi, alcali, sale, alcoli, oli minerali, cloro
- Chimicamente non resistente a: Idrocarburi aromatici, idrocarburi alifatici, idrocarburi clorurati, benzine, oli animali, oli vegetali
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

ASPETTO

Semilucido

COLORAZIONE

Azzurro piscine

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.

Peso specifico:	1,18 ± 0,05 kg/l
Residuo secco in peso (110°C):	54,49% ±2
Viscosità (in Coppa Ford 4):	150 sec.
Resa teorica:	circa 6-7 m ² /l per strato in funzione delle condizioni del supporto
Tempi di essiccazione:	Secco al tatto: 1 ora Ricopribile: dopo 6-8 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto):	12 mesi
Punto d'infiammabilità (DIN 53213):	>21°C

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione: Pennello, rullo

Diluyente consigliato: Pronto all'uso

Volume del diluyente: -

30-06-2016

PPG Univer S.p.a. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.



A PPG brand

CICLI D'INTERVENTO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

FONDO

1 x SMALTO CLOROCAUCCIU' PER PISCINE diluito al 50% con DS 50 per superfici in cemento in buone condizioni

1 x IDRODUR per supporti in cemento leggermente umidi

FINITURA

2 x SMALTO CLOROCAUCCIU' PER PISCINE

N.B. Il prodotto prima di venire a contatto con l'acqua deve essere essiccato completamente (minimo 7 giorni, a seconda delle condizioni ambientali potrebbe essere necessario più tempo)

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Pittura semilucida a solvente indicata per la pitturazione di piscine. Con residuo secco in peso pari a 54,49% ± 2, peso specifico di 1,18 ± 0,05 kg/l ed una resa teorica di circa 6-7 m²/l per strato.

30-06-2016

PPG Univer S.p.a. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.



A PPG brand