

Versione del 01.12.1995

ANTIRUGGINE SINTETICA RF-PM , serie 195.000

Generalità e campo di impiego: antiruggine a base di resine alchidiche corto olio modificate con acidi grassi speciali, particolarmente adatte qualora si desideri una buona protezione dei supporti in ferro, congiuntamente ad una buona bagnatura del substrato e rapidità di essiccazione. Se ne consiglia l'impiego come strato di fondo per strutture metalliche in genere ed impianti in atmosfere industriali.

Aspetto: opaco.

Colore: grigio, verde funzionale. Altre tinte su richiesta. (*) (**)

Peso specifico: $1,3 \pm 0,1 \text{ kg/dm}^3$, a 23°C. (*)

Contenuto in solidi: $63 \pm 4\%$. (*)

Viscosità: 120" - 200" con coppa di deflusso n° 4 secondo norma ISO 2431. (*) (**)

Essiccazione: a 20°C e con buona ventilazione, si hanno i seguenti tempi di essiccamento:
fuori polvere 10' - 30' (*) (**);
duro in profondità 10 - 15 h (*).

Metodi di applicazione: a spruzzo airmix od airless.

Condizioni di applicazione: è consigliabile l'applicazione con temperature comprese tra i 5°C ed i 35°C ed in atmosfere né piovose, né nebbiose, su ferro perfettamente pulito e dopo sabbiatura SA 2 ½ secondo standard SIS 05 59 00 - 1967.

Diluizione: con ca. il 10 - 20% di DILUENTE NITRO EXTRA E.C., codice 900.032 , od altro diluente di pari caratteristiche, per l'applicazione a spruzzo.

Spessore consigliato del film secco: 40 - 60 µm.

Consumo teorico riferito allo spessore del film secco: ca. 80 - 130 g/m²

Resa reale: ca. il 30% in meno rispetto il teorico, con applicazione a spruzzo.

Numero di strati da applicare: 1 o 2.

Sopraverniciabilità: solo con smalti sintetici, dopo ca. 2 - 12 h di appassimento, variabili con lo spessore del film e le condizioni di essiccamento della prima mano.

segue

SCHEDA TECNICA

Le informazioni qui fornite sono basate su ricerche da noi eseguite e pertanto devono ritenersi accurate. Non possiamo comunque dare alcuna garanzia ed i nostri clienti sono invitati a controllare che le informazioni date si adattino al loro specifico impiego.

Seguito serie 195.000 RF-PM , versione del 01.12.1995

Magazzinaggio: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto.

(*) Valori soggetti a variazione per tinta fuori cartella o su specifica richiesta del cliente.

(**) Parametri sottoposti a controllo per ogni lotto. Su specifica richiesta del cliente sono disponibili i metodi utilizzati.



Colorificio Zetagi s.r.l.
36051 Olmo di Creazzo (VI)
Via Monte Pasubio, 41/43
Tel. 0444 228300
Fax 0444 228366
E-mail: zg@zetagi.it

COLORIFICIO SRL

zetagi