



www.zetagi.it

zetagi

Veneziani

WOOD PROTECTION

Versione del 04.09.2013

1. Denominazione prodotto:

ICIPAK ATG OPACO T 30 GLOSS, codice 9610181

ICIPAK ATG SATINATO 50 GLOSS, codice 9610183

ICIPAK ATG OPACO T 20 GLOSS, codice 9610185

2. Natura del prodotto

Finitura poliuretana bicomponente trasparente

3. Descrizione prodotto

Finitura poliuretana trasparente, a base di resine alchidiche ossidrilate, da reticolarsi esclusivamente con isocianato. La tipologia delle resine presenti, unita ai rimanenti componenti del formulato, conferiscono al film un ottimo riempimento, una mano particolarmente morbida, mantenendo un'ottima resistenza al graffio ed uniformità. Presente un idoneo comportamento tixotropico per cui è adatta nelle applicazioni in verticali.

E' consigliata come mano a finire nella verniciatura di supporti in legno, preferibilmente su idonea mano di Fondo Poliuretano, serie 610200

4. Campi d'impiego suggeriti e consigliati

Adatto alla verniciatura di supporti in legno come mano a finire.

5. Caratteristiche prodotto nella forma di fornitura

ICIPAK ATG OPACO T 30 GLOSS, codice 9610181

Caratteristica	Metodo interno	Metodo standard	Unità misura	T riferimento	Valore
Peso specifico	MS 018	ASTM D1475 ISO 28811-1;1997	kg/dm ³	23 °C	1,00 ± 0,05
Contenuto in solidi		UNI EN ISO 3251	% p/p		43 ± 2
Viscosità coppa DIN 4	MS 013		secondi	23 °C	20- 40 *

ICIPAK ATG SATINATO 50 GLOSS, codice 9610183

Caratteristica	Metodo interno	Metodo standard	Unità misura	T riferimento	Valore
Peso specifico	MS 018	ASTM D1475 ISO 28811-1;1997	kg/dm ³	23 °C	0,98 ± 0,05
Contenuto in solidi		UNI EN ISO 3251	% p/p		45 ± 2
Viscosità coppa DIN 4	MS 013		secondi	23 °C	40- 60 *



www.zetagi.it

zetagi

Veneziani

WOOD PROTECTION

ICIPAK ATG OPACO T 20 GLOSS, codice 9610185

Caratteristica	Metodo interno	Metodo standard	Unità misura	T riferimento	Valore
Peso specifico	MS 018	ASTM D1475 ISO 28811-1;1997	kg/dm ³	23 °C	0,98 ± 0,05
Contenuto in solidi		UNI EN ISO 3251	% p/p		43 ± 2
Viscosità coppa DIN 4	MS 013		secondi	23 °C	20- 40 *

6. Caratteristiche del prodotto applicato

Aspetto: opaco 25-35 gloss cod. 9610181; semilucido 45-55 gloss cod. 9610183 e opaco 15-25 gloss cod. 9610185 - angolo di incidenza 60° (ISO 2813) catalizzando con codice 9600181.

Colore: trasparente.

Spessore consigliato del film secco: ca. 40 - 70 µm.

Consumo teorico: circa 130-230 g/m² di di miscela catalizzata, in dipendenza del tipo di supporto e delle modalità applicative.

Resa reale: ca. il 30% in meno con applicazione a spruzzo. **

7. Modalità di applicazione:

Metodo di applicazione: a spruzzo, con aerografo o pistola airmix o airless.

Rapporto di catalisi

- **9610181** : 100:50 in peso con Catalizzatore Icipak ATG, codice 9600181 o con Catalizzatore Retron KC, codice 600214
- **9610183:** 100:50 in peso con Catalizzatore Icipak ATG, codice 9600181 o con Catalizzatore HV, codice 7200097 (l'opacità diminuisce di 10 gloss)
- **9610185:** 100:50 in peso con Catalizzatore HV, codice 7200097 oppure 600214

Diluizione: a viscosità di applicazione con DILUENTE PER POLIURETANICI E.C. codice 901031 o DILUENTE RETRON "S" E.C. codice 901032, o altri diluenti di pari caratteristiche.

Essiccazione:

- Fuori polvere in circa 10'-15' a 23 °C, 50% di umidità relativa e buona ventilazione
- Duro in profondità circa 2-3 h a 23 °C, 50% di umidità relativa

I tempi di essiccazione variano con lo spessore, la diluizione e le condizioni ambientali.

Pot life: oltre 6 ore a 20 °C, variabile con la diluizione.

Numero di strati da applicare: 1 mano con le modalità sopra descritte.

Condizioni di applicazione: è consigliabile l'applicazione con temperature comprese tra i 10 °C e i 30 °C, in condizioni atmosferiche né piovose, né nebbiose, su idoneo fondo poliuretano.

8. Colori disponibili

Trasparente.



www.zetagi.it

zetagi

Veneziani

WOOD PROTECTION

9. Indicazioni per lo stoccaggio

Il prodotto è stabile al magazzinaggio fino ad un anno dalla data di fabbricazione, purché i contenitori siano chiusi ermeticamente ed integri, posti in ambiente fresco ed asciutto con temperatura tra 5 - 35°C.

10. Confezioni disponibili

Sono a disposizione confezioni da 25, 10 e 5 litri per diverse esigenze contattare il fornitore.

11. Consigli di sicurezza

Prodotto per uso industriale. Per informazioni relative a salute, sicurezza ed altro si fa riferimento alla scheda di sicurezza relativa.

12. Note, avvertenze ed ulteriori informazioni

Visto il grande numero di fattori che influenzano il processo di verniciatura e data la nostra impossibilità di controllare l'impiego del prodotto stesso, non possiamo assumere alcuna responsabilità sul risultato finale.

* parametri sottoposti a collaudo per ogni lotto.

** valore indicativo in quanto dipendente da numerosi fattori estranei al prodotto, come le dimensioni del manufatto, la natura e le condizioni del supporto, il mezzo di applicazione, le condizioni di applicazione.

NB: il presente prodotto non è conforme al D.Lgs 27 marzo 2006 n.161;

Appartiene alla categoria e) Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne.

Presenta un valore di VOC inferiore a limite di legge.

I limiti di legge di VOC sono pari a 400 g/l dal 01/01/2010.

Da utilizzare esclusivamente per gli usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006

La presente scheda tecnica è stata redatta seguendo lo schema proposto dal metodo UNICHIM 1633