



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

Scheda Tecnica

Rev 01 of 10.11.2017

INVISIBLE TOUCH

Fondo-Finitura a base acqua per interni, ad effetto naturale

DESCRIZIONE:

Finitura ecologica, resino cerosa ad acqua, per la protezione delle superfici in legno. Applicata garantisce un eccellente effetto naturale, con un aspetto ed un tatto comparabile al legno grezzo. Adatto per ripiani, porte ed arredamento in generale, non altera il colore del legno.

Può essere addizionato con il catalizzatore 4100-2k, in rapporto finitura:catalizzatore 10:1.

Invisible Touch, inodore, rispetta l'ambiente e la salute dei lavoratori.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Aspetto:	- liquido lattiginoso
Rapporto di catalisi:	A : B = 10 : 1
Temperatura per l'applicazione:	+5 °C - +30 °C
Gloss:	0 Naturale (Opaco profondo)
Pot life:	2 – 3 h
Fuori polvere:	≈ 30 min
Sovraverniciabile:	≈ 6 h
Consumo:	≈ 80 – 120 ml/m ² per mano
Pulizia:	acqua

MODALITA' D'USO:

Preparazione dei supporti

Carteggiare il mobile per ottenere una superficie liscia e pulita, esente da grassi, oli, cere, siliconi e vecchie Vernici.

Applicare la resina legante all'acqua NATURA HOLZMASSE BASE, caricata con polvere di legno, per stuccare le fessure e le irregolarità e/o per uniformare la superficie ed omogeneizzarne l'assorbimento.

Dopo 1-2 ore carteggiare con carta abrasiva grana 120-180.

Prima dell'applicazione della vernice aspirare con cura tutta la polvere della carteggiatura ed eliminare eventuali residui con un panno.

Applicare INVISIBLE TOUCH in due o tre mani (80-120 ml/m² each), a seconda della finitura desiderata, preferibilmente a spruzzo, oppure a pennello.

Monocomponente: applicato il prodotto, dopo 6-12 ore carteggiare con grana 320, aspirare con cura tutta la polvere e pulire con un panno antistatico. Quindi procedere ad applicare stesure successive con carteggiatura intermedia..

Bicomponente – miscelare la vernice ed il catalizzatore 4100-2K in rapporto 10:1, mescolare molto bene, poi aggiungere il 5-10% di acqua, possibilmente

demineralizzata e mescolare ancora. Applicato il prodotto, dopo 6-12 ore carteggiare con grana 320, aspirare con cura tutta la polvere e pulire con un panno antistatico. Quindi procedere ad applicare stesure successive con carteggiatura intermedia..

Note

Prima dell'uso, portare il prodotto a temperatura ambiente.

Usare contenitore ed attrezzi puliti. Ogni latta, una volta aperta, dovrebbe essere finita nel minor tempo possibile.

Per una finitura uniforme applicare strati spessi e rispettare le quantità suggerite.

Nel caso di legni porosi per ottenere finiture lisce applicare tre mani.

Avvertenze:

- Solo per uso professionale
- Verificare la compatibilità (colore, contenuto in resine ed oli) con essenze non conosciute
- Rimuovere completamente ogni residuo di trattamenti precedenti per ottenere un risultato uniforme
- Verificare sempre la temperatura ambiente e l'umidità del legno
- Proteggere dalla luce solare diretta e dall'aria per le prime 3 ore dopo l'applicazione

IMBALLO:

Il prodotto viene confezionato in barattoli da 1 Lt, 5 Lt e 25 Lt.

STOCCAGGIO:

Conservare in luogo asciutto e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Tenere al riparo da calore, fiamme, scintilla ed altre fonti di accensione. Teme il gelo.

AVVERTENZE:

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.