



VERNICI Bari

DAMIANI

A large, expressive orange brushstroke graphic is positioned behind the bottom half of the word 'DAMIANI', extending from the right side towards the center.

PRESENTA

Fosfacril

**SMALTO POLIACRILICO VOC 420
AD ADESIONE DIRETTA LUCIDO 90
GLOSS**

“ALL IN ONE”

Fosfacril

Il *Colorificio Damiani* presenta *FOSFACRIL*, un prodotto specificatamente studiato per ottenere un ottimo compromesso tra qualità estetiche, meccaniche e di resistenza ad agenti chimici e/o atmosferici, anche senza la mano di antiruggine.

FOSFACRIL è uno smalto poliacrilico bicomponente a mano unica, dotato di ottimo potere anticorrosivo ed elevato ancoraggio anche per applicazioni dirette sul ferro, ha un'eccellente resistenza ad agenti chimici e atmosferici in genere. E' un prodotto a bassa emissione di VOC, e si presta quindi ad applicazioni che devono rispettare i limiti di emissione di solventi in atmosfera per motivi di impatto ambientale.

Vantaggio di notevole rilevanza è la **possibilità di applicare il prodotto direttamente su metallo sabbiato o sgrassato, senza dover applicare un fondo sul prodotto da rivestire.**

DESCRIZIONE del CICLO

NATURA DEL / DEI PRODOTTI:

POLIACRILICO ALTOSOLIDO MANO UNICA

NUMERO DI MANI PREVISTE:

1 MANO PIENA + 1 DI COMPLETAMENTO

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE:

FOSFOSGRASSAGGIO

oppure

SGRASSAGGIO CON DETERGENTE ALCALINO O
DILUENTE

oppure

SABBIATURA PREFERIBILMENTE GRADO SA 3

APPLICAZIONE

CATALISI:

20% in peso con catalizzatore poliuretano 60.100

25 % in volume con catalizzatore 60.100

nel periodo invernale è possibile accelerare il prodotto catalizzando nelle stesse percentuali con il CATALIZZATORE POLIURETANICO 80.75

DILUIZIONE / DILUENTE:

5-7% massimo (sul complessivo A+B) con diluente per acrilici

PRESSIONE DI = 7 atmosfere – 3/4 atmosfere

ESERCIZIO (ingresso) (verniciatura)

TIPOLOGIA AEROGRAFO USATO PER L'APPLICAZIONE:

Air Mix

SPESSORE FILM UMIDO OTTENUTO:

80 -100 MICRONS NELLA PRIMA MANO

+

80 -100 MICRONS NELLA MANO DI COMPLETAMENTO

CONDIZIONI DI ESSICAZIONE:

6/8 ORE A 25 °C o 1 ORA 40/50 °C

SPESSORE FILM SECCO

100-120 MICRONS



SMALTO ACRILICO
2K TIPO LUXACRIL



SMALTO ACRILICO
2K HS MANO
UNICA FOSFACRIL

DAMIANI

VIA S. ROCCO 10/1/A
42027 MONTECCHIO EMILIA (RE)

Tel. 0522 864.862

Fax 0522 865.796

info@color-damiani.it

www.color-damiani.it

ivea
VERNICI Bari